

# SINTRA



## PROTECTOR DE MADERA

Recubrimiento para aplicaciones de interior-exterior de alta calidad en base acuosa formulado a partir de una resina de aceite modificado con poliuretano y cera.

Dureza extraordinaria, aplicable en suelos, muebles, etc.

Acabado Blanco y Transparente.

Brillo, Satinado y Mate.

### Beneficios:

Excelente resistencia a las manchas de café y vino > 48 horas.

Baja absorción de agua.

Gran adhesión a un amplio rango de superficies.

Media y alta dureza al rayado.

Alta resistencia a la abrasión.



### Resistencia química (Blanco)

Sobre madera según DIN 68861-1. Aplicación de dos capas a 150 micras húmedas y secado durante 7 días a temperatura ambiente.

#### Mancha químico

Mancha químico	Tiempo
Etanol 48%	1h
Amoniaco 10%	2 min
Acetona	10 sec
Agua	16h
Tinta	16h
Café	16h
Vino tinto	16h
Crema de manos	16h
Bronceador	16h

Cumple la resistencia química (café y aceite de parafina)  
IKEA IOS MATT-066 / R2

### Resistencia a la abrasión Taber:

< 20 mg (CS-17-1 Kg.-1000 ciclos)

Dureza lápiz: 6B

Adhesión (CRS, PVC): Gt0

