

## INFORMATION TECHNIQUE





### ANTI-TACHES



#### DESCRIPTION

Peinture isolante de taches et de séchage rapide, ce qui permet de minimiser le temps entre l'application et l'usage des zones peintes comme des bars, bureaux, cuisines, salles de bains, hôtels, bâtiments publics, etc.

Caractéristiques :

-  Excellente adhérence.
-  Haut pouvoir couvrant.
-  Grand pouvoir couvrant des taches de graisse, de fumée, de nicotine, etc.
-  Excellent nivellement et brossage.

#### FICHE TECHNIQUE

Nature	Résines alkydes.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	76 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	59 %	UNE 48090
Viscosité	100 – 106 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.45 – 1.55 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	10 – 14 m <sup>2</sup> /l et couche. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	70 – 100 microns humides; 41 – 59 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 – 2 heures.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aromatiques.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/g): 350 g/l (2010). Contient max. COV: 350 g/l

#### APPLICATION

Isolant des taches de nicotine, graisse, fumée, etc. Idéal pour les bars, bureaux, hôtels, cuisines, salles de bains, etc.

#### MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou au pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles : SOLVANT ACRYLIQUE ou SOLVANT UNIVERSEL.

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE


### ANTI-TACHES



Appliquer la première couche diluée 5 – 10% avec du SOLVANT ACRYLIQUE ou SOLVANT UNIVERSEL. Ensuite, appliquer une ou deux couches du produit ANTI-TACHES sans dilution puis le produit de finition souhaité.

Si vous voulez la colorer, vous pouvez utiliser le COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

Il est généralement recommandé :

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-  Bien mélanger le produit avant son utilisation.

### PRÉSENTATION

Récipients métalliques : 750 ml ; 4 L

### STOCKAGE

24 mois dans son emballage d'origine sous abri, températures entre 5 °C y 35 °C et protéger contre les intempéries.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offre pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

---

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>