

## INFORMATION TECHNIQUE






### CLIMAT PREMIUM



#### DESCRIPTION

Revêtement acrylique lisse pour la décoration et la protection de tous types de surfaces de maçonnerie extérieures. Hydrophobicité élevée lors d'une application par temps de pluies précoces avec un excellent temps ouvert d'application en climats chauds. Peinture avec film conservateur qui offre une excellente protection contre un large spectre de champignons et d'algues.

Caractéristiques :

-  Excellente hydrophobicité d'application en cas de pluie précoce.
-  Excellent temps ouvert d'application dans les climats chauds.
-  Résistant aux intempéries et au soleil.
-  Bonne flexibilité.
-  Fongicide – algicide.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Acrylique.	
Couleur	Blanc et système DECO-COLOR.	
Luminosité	Mate G <sub>3</sub> 85° : < = 10 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	71 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	53 %	UNE 48090
Poids spécifique	1.50 – 1.60 kg/l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 – 10 m <sup>2</sup> /l. Les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc. doivent être prises en compte.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Perméabilité à la vapeur d'eau	V <sub>1</sub> (Haute)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	W <sub>3</sub> (Faible)	UNE-EN 1062-3
Classification	EN 1062-1 G <sub>3</sub> E <sub>2</sub> S <sub>1</sub> V <sub>1</sub> W <sub>3</sub> A <sub>0</sub> C <sub>0</sub>	UNE-EN 1062-1

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV: 1 g/l

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>

**INFORMATION TECHNIQUE****CLIMAT PREMIUM****APPLICATION**

Revêtement acrylique lisse pour la décoration et la protection de tous types de surfaces de maçonnerie extérieures. Hydrophobicité élevée lors d'une application en cas de pluie précoce, excellent temps ouvert d'application par temps chaud. Il apporte à la façade : durabilité, antisalissure, hydrofuge, résistance aux intempéries, prévient l'apparition de champignons et d'algues, résistance à la lumière, les couleurs ne se dégradent pas, absence de tension.

**MODE D'EMPLOI**

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.  
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

Si la peinture est en mauvais état, éliminer-la complètement.

S'il y a formation de champignons ou algues, nettoyer au préalable.

Pinceau / Rouleau : Diluer au maximum avec 5% d'eau.

Pistolet : Diluer au maximum avec 5-10% d'eau.

En général, il est recommandé :

- ✚ Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- ✚ N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
- ✚ Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- ✚ En cas de contamination par moisissures ou algues:
  - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
  - Utilisez des produits avec protection ANTIMOISSURE.
- ✚ En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
  - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.

**PRESENTATION**

Récipients en plastique de: 4 L, 14 L

**Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### CLIMAT PREMIUM



#### STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et à température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

---

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>