



INFORMATION TECHNIQUE

CIRE PROTECTRICE DE STUCS

DESCRIPTION :

Cire synthétique pour la protection et l'augmentation de la brillance des stucs.

Caractéristiques:

-) Facile à appliquer.
-) Transparent.
-) Améliore la résistance à l'usure, au frottement et aux rayures.
-) Excellent niveau de brillance.
-) Hydrofugation du support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixe	Cire synthétique	
Apparence	Pâte blanche	
Poids spécifique	0.75 – 0.85 Kg./l. (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/I): 200 g/l (2010). Contient max. COV: 200 g/l

APPLICATION :

Cire synthétique pour la protection et augmentation de la brillance des stucs.

MODE D'EMPLOI :

Méthode d'application: Spatule.

Nettoyage des ustensiles: Eau.

1. Préparation du support

La préparation préalable n'est pas nécessaire, appliquer 48 heures après l'application de DECO-ESTUC.

En général, il est recommandé:

- Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou avec températures élevées.
- Bien mélanger le produit avant son utilisation.

2. Préparation du produit

Ne pas diluer le produit. Le produit est prêt à être utilisé.

Bien homogénéiser le produit avant utilisation.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

CIRE PROTECTRICE DE STUCS

3. Application et finition.

Étendre le produit avec une spatule en forme de croix, avec un rendement de 6 à 10 g/m².

Après 2 heures de séchage, la surface doit être polie avec un chiffon non pelucheux. Il est important d'attendre avant de polir, le film doit être sec et non collant.

Selon la luminosité souhaitée, répétez les étapes à l'étape 3.

PRESENTATION :

Récipients en plastique de: 0.750 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>