



## INFORMATION TECHNIQUE

### CUISINES ET SALLES DE BAINS



#### DESCRIPTION

Peinture multi-surfaces à base d'eau pour peindre sur verre, carrelage, faïence, sol vitrifié, PVC, bois, acier galvanisé, aluminium, certaines matières plastiques, etc. Peinture 2 en 1, aucun apprêt requis sur une grande variété de surfaces. Peinture avec protection contre moisissures et algues.

Caractéristiques :

- ✚ Excellente adhérence sur supports difficiles tels que le verre, carrelage, faïence, sol vitrifié, PVC, bois, acier galvanisé, aluminium, certaines matières plastiques, etc.
- ✚ Excellente résistante à l'eau.
- ✚ Ne jaunit pas.
- ✚ Excellente nivellement et broissage.
- ✚ Haute dureté et résistance aux rayures.
- ✚ Un seul composant.
- ✚ Séchage rapide.
- ✚ Extérieur et intérieur.
- ✚ Ecologique.

#### FICHE TECHNIQUE

Nature	Résines acryliques.	
Couleur	Blanc. Système colorimétrie DECO-COLOR.	
Luminosité	Satinée G2. 60°: 15-20	UNE-EN 13300
Solides en poids	56 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	39 %	UNE 48090
Viscosité	90 – 100 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.25 – 1.35 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 – 12 m <sup>2</sup> /l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 0 g/l

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### CUISINES ET SALLES DE BAINS



#### APPLICATION

Peinture à l'eau conçue pour peindre les cuisines et les salles de bains sur une grande variété de matériaux. Résistance aux taches de graisse et d'humidité. Excellente adhérence sur supports céramiques et surfaces émaillées.

#### MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou au pistolet.  
Ustensiles de nettoyage et solvant: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. Pour ce faire, utilisez de l'eau de Javel diluée à 1 : 8 avec de l'eau, du solvant de nettoyage ou des décapants.

##### Surfaces non peintes :




- Verre, carrelage, faïence, sol vitrifié, etc. : Appliquer deux à trois couches du produit. Il est recommandé de faire un test d'adhérence sur les surfaces vitrifiées ou très peu poreuses. Ponçage préalable avant d'appliquer le produit afin de faciliter l'adhérence.
- Maçonnerie générale : Appliquer deux à trois couches du produit.
- Ciment, béton : Le béton doit d'abord être durci, pour cela il doit avoir passé au moins de 1 mois depuis son application. Traiter la surface avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10 – 15% pour neutraliser l'alcalinité du ciment, puis laver et laisser sécher. Appliquer deux à trois couches du produit.
- Bois : Appliquer deux à trois couches du produit.
- Acier galvanisé, aluminium : Appliquer deux à trois couches du produit. Il est recommandé de faire un test d'adhérence sur les surfaces vitrifiées ou très peu poreuses.
- PVC et plastiques : Ponçage préalable avant d'appliquer le produit afin de faciliter l'adhérence. Appliquez ensuite deux couches. Il est recommandé de faire un test d'adhérence tenant compte des différents types de plastiques existants sur le marché.

##### Surfaces peintes :

- Si la peinture est en mauvais état, supprimer la totalement et procéder comme pour surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncer et appliquer CUISINES ET SALLES DE BAINS.

Si vous souhaitez la teinter, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum 5%.

Il est généralement recommandé:

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-  Déconseillé son application en plein soleil ou si la température du support est élevé.
-  Bien mélanger le produit avant son utilisation.

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### CUISINES ET SALLES DE BAINS



#### PRÉSENTATION

Récipients métalliques : 750 ml ; 2,5 L

#### STOCKAGE

12 mois dans son emballage d'origine sous abri, et les températures entre 5 °C y 35 °C ; protéger contre les intempéries.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

---

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>