



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-ÉPOXY 2C SANITAIRE



DESCRIPTION

Revêtement époxy de deux composants avec certificat sanitaire, haute résistance chimique et mécanique pour la protection et décoration d'installations d'eau potable, d'eaux usées et de produits alimentaires. Ne contient pas de solvants (100% extrait sec).

Caractéristiques :

- ✚ Certificat de conformité sanitaire n° 0961624088.
- ✚ Toutes ses matières premières sont incluses dans la liste des substances positives autorisées et prévues par la législation européenne.
- ✚ Haute résistance mécanique et dureté.
- ✚ Étanchéité totale.
- ✚ Facile à laver, à décontaminer et à entretenir.
- ✚ Effet anti-poussière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Système époxy sans solvant (100% extrait sec)	
Couleur	-	
Finition	Brillante	
Solides en poids (A+B)	100 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume (A+B)	100 %	UNE 48090
Poids spécifique (A+B)	1.15 Kg/l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique (A+B)	0.400 kg/m ² (3 m ² /litre). Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	> 330 microns secs comme finition	
Séchage	3 heures à 23 °C et 55% d'humidité relative. Dépend de la température de l'air et de la ventilation	
Séchage total	10 heures à 23 °C et 50% d'humidité relative. Dépend de la température de l'air et de la ventilation	
Praticable	72 heures	
Durcissement total	7 jours à 23 °C et 50% d'humidité relative	
Durée de vie utile du mélange	35 – 40 minutes à 23 °C et 50% d'humidité relative. La durée de vie du mélange dépend de la température et la quantité de mélange	
Repeindre	12 – 24 heures	
Solvant	Ne contient pas de solvants (100% extrait sec)	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/j): 500 g/l (2010). Contient max. COV: 0 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>

