



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-ESTUC

DESCRIPTION :

Revêtement décoratif pour obtenir des effets d'imitation de marbre.

Caractéristiques:

-) Facile à appliquer.
-) Excellent nivellement.
-) Excellente adhérence au substrat.
-) Toucher lisse et froid.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixe	Copolymère acrylique.	
Couleur	Selon la carte des couleurs DECO-ESTUC.	
Solides en poids	72 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	47 %	UNE 48090
Poids spécifique	1.55 – 1.65 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	1 – 2 m ² /Kg. (0.5 – 1 Kg./m ²). Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	2 heures.	UNE 48301
Repeindre	24 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/I): 200 g/l (2010). Contient max. COV: 10 g/l

APPLICATION :

Revêtement décoratif pour obtenir des effets d'imitation de marbre, en obtenant un toucher lisse, froid et veinage semblable au marbre. Idéal pour obtenir des finitions élégantes, vénitienes classiques.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Truelle en acier inoxydable ou spatule.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

1. Préparation du support

Peut être utilisé sur tout type de supports, des surfaces peintes, plâtre, murs en placo plâtre, murs de plâtre ou du ciment, etc.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-ESTUC

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, de rouille, de graisse, etc. et bien préparée avec nos produits DECOLOR: «IMPRESSION MICROPOREUSE, IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU, DECOKRIL PÉNÉTRANT OU DECOKRIL ». Ou bien, on peut donner comme impression, une couche de DECORTEX LISSE appliqué avec rouleau.

Sur les surfaces avec une mauvaise adhérence (murs en poudre, surfaces avec de petits pores, etc.) est convenant appliquer DECOKRIL PENETRANT, pour augmenter l'adhérence.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il est déconseillé d'appliquer en haute température.
-) Bien mélanger le produit avant utilisation.

2. Préparation du produit

Ne pas diluer le produit. Le produit est livré prêt à l'emploi.

Parfaitement homogénéiser le produit avant son utilisation.

Si on désire colorer, on peut utiliser COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum un 5% de coloration. Tout d'abord agiter premièrement la DECO-ESTUC, puis ajouter le colorant nécessaire et mélanger jusqu'à homogénéisation.

3. Application

Étaler le produit avec truelle en acier inoxydable de manière uniforme et compacté jusqu'à d'obtenir une surface lisse et uniforme. Après 24 heures, poncer légèrement et appliquer une deuxième couche avec la truelle en acier inoxydable laissant la surface lisse. Après 24 heures procéder avec la spatule la surface avec DECO-ESTUC en superposant les différentes couches de finition en imitant le marbre. Ensuite, nous procédons à frotter ou polir la surface avec du papier abrasif fin de 1000 - 2000 ou avec une truelle en acier inoxydable jusqu'à l'obtention de la luminosité souhaitée. On peut augmenter la brillance désirée si nous frottons bien avec une spatule.

4. La finition

Après 48 heures, protéger le stuc en appliquant une cire de protection de DECOLOR : « CIRE PROTECTRICE DE STUCS ».

Si le produit est appliqué à l'extérieur, nous devons le protéger de l'humidité avec deux couches de VERNIS HYDROFUGE W.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 5 Kg.; 15 Kg.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-ESTUC

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>