



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-SOLS AQUA INCOLORE



DESCRIPTION

Vernis protecteur imperméabilisant des surfaces poreuses et non poreuses. Protège et décore les sols des terrasses, les sols de ciment ou de béton, briques rouge, pierre, etc.

Caractéristiques:

- Excellente adhérence à des substrats de béton, ciment, surfaces vitrifiés, etc.
- Extérieur et intérieur.
- Imperméable.
- Ne modifie pas la couleur du support après séchage.
- Revêtement anti-poussière.
- Haute dureté et résistance aux rayures.
- Respectueux à l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Nature | Copolymère acrylique. | |
| Couleur | Incolore. | |
| Luminosité | Brillant. | UNE-EN ISO 2813 |
| Solides en poids | 27 % | UNE-EN ISO 3251 |
| Solides en volume | 24 % | UNE 48090 |
| Viscosité | 65 – 75 KU (23 ± 2 °C) | UNE 48076 |
| Poids spécifique | 0.95 – 1.05 kg/l (23 ± 2 °C) | UNE-EN ISO 2811-1 |
| pH | > 8.5 (a 23 ± 2 °C) | UNE-EN ISO 787-9 |
| Rendement théorique | 10 – 12 m ² /l et couche. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc. | |
| Épaisseur | 80 – 100 microns humides; 20 – 24 microns sec par couche. Appliquer 3 couches comme finition. | |
| Séchage | 30 – 60 minutes. | UNE 48301 |
| Repeindre | 6 – 8 heures. | |
| Praticable | 72 heures. | |
| Résistance à l'eau | À 7 jours. | |
| Taux de transmission de l'eau liquide | W ₃ (Faible) | UNE-EN 1062-3 |
| Adhérence par traction | > 7 N/mm ² (plaque de ciment/7 jours à 23 °C/70 µm secs) | UNE-EN ISO 4824 |
| Resistance à l'abrasion Taber | < 20 mg (CS-17 - 1kg - 500 cycles) | UNE-EN ISO 7784-2 |
| Réaction au feu | Bs1d0 | UNE-EN 13501-1:2007 |
| Solvant | Eau. | |

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 30 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-SOLS AQUA INCOLORE



APPLICATION

Revêtement protecteur imperméabilisant des surfaces poreuses et non poreuses, à la fois intérieures et extérieures. Protège et décore les sols, terrasses, sols en ciment ou béton, briques rouges, pierre, etc.

MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.
Nettoyage des ustensiles et solvant: Eau.

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc.

✚ Surfaces non peintes:

- Ciment, le béton : Le béton doit être durci pour cela 1 mois doit s'être écoulé depuis son application. Traiter la surface avec hydrochlorique acide (acide chlorhydrique) dilué à 10 – 15% pour neutraliser l'alcalinité de ciment, puis laver et laisser sécher. Appliquer comme impression l'IMPRESSION DE SOLS AQUA. Appliquer ensuite deux à trois couches sans diluer.
- Autres surfaces : Appliquer comme impression l'IMPRESSION DE SOLS AQUA. Appliquer ensuite deux à trois couches sans diluer. Pour les surfaces vitrifiées ou en cas de petits pores, il est recommandable de faire un test d'adhérence préalable.

✚ Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bonne condition, poncer et appliquer DECO-SOLS AQUA INCOLORE.

En général, il est recommandé:

- ✚ Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- ✚ N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
- ✚ Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION

Récipients en plastique de : 4 L ; 15 L

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE DECO-SOLS AQUA INCOLORE



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie.

Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité. www.decolor.com

Contrôle de qualité : ce contrôle est réalisé suivant un système de gestion de qualité certifié ISO 9001 et environnemental ISO 14001.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>