

INFORMATION TECHNIQUE








DECOKRIL PIGMENTÉ



DESCRIPTION

Fixateur pigmenté à base d'eau pour tous types de substrats de maçonnerie.

Caractéristiques :

-  Excellente adhérence sur béton.
-  Excellente résistance aux alcalis et aux efflorescences.
-  Excellente résistance à l'eau.
-  Extérieur et intérieur.
-  Ecologique.
-  Sans solvants.
-  Produit prêt à l'emploi - Ne pas diluer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Véhicule fixé	Copolymère acrylique.	
Couleur	Blanc.	
Poids spécifique	1.25 – 1.35 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.5 – 10.0 (à 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	10 – 15 m ² /l. Doivent se considérer les pertes d'applications, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 heures.	
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 0 g/l

APPLICATION

Fixateur pour béton ou mortier, améliorant l'adhérence des couches postérieures avec une résistance élevée aux alcalis et aux efflorescences, à l'intérieur et à l'extérieur. Produit approprié pour l'imperméabilisation de sous-sols et impression pour fibrociment.

MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.

Méthode d'application	Dilution	
Brosse - Rouleau	0%	
Pistolet airless	0%	Buse : 0,015" - 0,021" (0,38 - 0,53 mm) Pression de travail : 140 - 190 kg/cm ²

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>

INFORMATION TECHNIQUE**DECOKRIL PIGMENTÉ**

Nettoyage d'ustensiles : Eau.

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.






 Surfaces non peintes:

- Plâtre "mort" ou poudreux, ciment, maçonnerie en général : Imprimer la surface à peindre avec DECOKRIL PIGMENTÉ. Une fois sèche, appliquer le revêtement de finition désiré.

 Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et imprimer la surface à peindre avec DECOKRIL PIGMENTÉ. Une fois sèche, appliquer le revêtement de finition désiré.

En général, il est recommandé:

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-  Application déconseillée en plein soleil ou à des températures élevées.
-  Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-  En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.
 - Utilisez des produits avec protection ANTIMOISSISSURE.
-  En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec de l'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

PRÉSENTATION

Récipients en plastique de : 10 L

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protégés contre les intempéries.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECOKRIL PIGMENTÉ



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>