



INFORMATION TECHNIQUE






DECOPLAST PRÊT À L'EMPLOI



DESCRIPTION

Enduit prêt à l'emploi spécial pour boucher les trous ou fissures et réparer tous types d'irrégularités.

Caractéristiques :

-  Excellent temps ouvert.
-  Facile application et excellent ponçage.
-  Grande dureté et adhérence.
-  Grand pouvoir de remplissage.
-  Usage intérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc.	
Poids spécifique	1.70 – 1.80 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	7.0 – 8.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	1.75 – 1.85 kg/m ² /1 mm. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Réaction au feu	A2 - s1 - d0 Carburant.	UNE-EN 13501-1:2007
Séchage	Couche de 1 mm: 5 – 6 heures Couche de 2 mm: 9 – 10 heures	UNE 48301
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 2.5 g/l

APPLICATION

Enduit prêt à l'emploi spécial pour boucher les trous ou fissures et réparer tous types d'irrégularités.

MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application: Truelle ou spatule.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Produit prêt à l'emploi.

Épaisseur maximale par couche de 3 mm.

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECOPLAST PRÊT À L'EMPLOI



Dans le cas de surfaces métalliques, imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE ou IMPRESSION POLYVALENTE AQUA.

Dans le cas des surfaces bois, imprimer avec l'IMPRESSION MICROPOREUSE ou l'IMPRESSION MICROPOREUSE AQUA.

En général, il est recommandé:

- ✚ Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- ✚ Application déconseillée en plein soleil ou températures élevées.
- ✚ Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION

Récipients en plastique de : 250 ml ; 750 ml ; 4 L ; 20 kg

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>