

INFORMATION TECHNIQUE








DECORTEX LISSE PREMIUM



DESCRIPTION

Revêtement acrylique lisse pour la protection et la décoration des façades. Peinture avec conservant de film de peinture qui offre une excellente protection contre un large spectre de moisissures et d'algues.

Caractéristiques :

-  Excellente durabilité en extérieur.
-  Haut pouvoir couvrant et de remplissage.
-  Protection et restauration des façades des mortiers monocouche.
-  Imperméable et perméable à la vapeur d'eau.
-  Excellent nivellement et brochabilité.
-  Résistant à l'alcalinité et aux agents atmosphériques.
-  Pigments stables et résistants à la lumière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Copolymère acrylique.	
Couleur	Nuancier DECORTEX / IMPER-ELAST et système DECO-COLOR.	
Luminosité	Mate G ₃ 85° : < = 10 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	65 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	42 %	UNE 48090
Viscosité	115 – 120 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.50 – 1.60 kg/l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 – 10 m ² /l et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	110 – 140 microns humides ; 47 – 60 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₂ (Moyenne)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	W ₂ (Moyenne)	UNE-EN 1062-3
Classification	EN 1062-1 G ₃ E ₂ S ₁ V ₂ W ₂ A ₀ C ₀	UNE-EN 1062-1

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV: 10 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECORTEX LISSE PREMIUM



APPLICATION

Le revêtement acrylique lisse est de grande qualité, pour la protection et la décoration de tous les types de surfaces de béton, la maçonnerie extérieure, restauration des façades mortiers monocouche, etc. Peinture avec la protection contre les moisissures et d'algues.

MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles : Eau.

Données d'application pour pistolet airless

Buse 0.021"–0.027"

Angle de pulvérisation 65–80°

Pression de la buse 140 - 190 kg/cm² (2100 psis)

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

Surfaces non peintes :

- Plâtre, ciment et de chaux : Imprimer avec DECOKRIL ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer DECORTEX LISSE PREMIUM comme finition.
- Fer, acier : Imprimer avec IMPRESSION ANTI-ROUILLE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE ou IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer DECORTEX LISSE PREMIUM comme finition.
- Bois : Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE ou IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer DECORTEX LISSE PREMIUM comme finition.
- Plâtre "morte" ou en poudre : Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer DECORTEX LISSE PREMIUM comme finition.

Surfaces peintes :

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bonne condition, laver, poncer et appliquer deux couches de DECORTEX LISSE PREMIUM comme finition. Pour une grande durabilité du revêtement, nous recommandons imprimer premièrement le support avec DECOKRIL RAPID ou PENETRANT.

Si vous teinter Decortex, vous pouvez utiliser COLORANT à L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé :

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>

INFORMATION TECHNIQUE

DECORTEX LISSE PREMIUM



- ✚ N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
- ✚ Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- ✚ En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTIMOISSURE.
- ✚ En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.

PRESENTATION

Récipients en plastique de : 4 L ; 14 L

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abris et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie.

Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité. www.decolor.com

Contrôle de qualité : ce contrôle est réalisé suivant un système de gestion de qualité certifié ISO 9001 et environnemental ISO 14001.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>