

INFORMATION TECHNIQUE









DECORTEX LISSE PREMIUM SILOX



DESCRIPTION

Revêtement acrylique lisse avec polysiloxanes pour la protection et la décoration de façades. Peinture avec conservant de film de peinture qui offre une excellente protection contre un large spectre de moisissures et d'algues.

Caractéristiques:

-  Excellente durabilité en extérieur.
-  Perméable à la vapeur d'eau.
-  Produit résistant à l'eau, imperméable à l'eau liquide.
-  Haut pouvoir couvrant et de remplissage.
-  Protection et restauration des façades, des mortiers monocouches.
-  Excellente nivellement et brochabilité.
-  Résistant à l'alcalinité et aux agents atmosphériques.
-  Pigments stables et résistants à la lumière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Copolymère acrylique et polysiloxanes.	
Couleur	Nuancier DECORTEX / IMPER-ELAST et système DECO-COLOR.	
Luminosité	Mate G ₃ 85° : < = 10 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	65 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	42 %	UNE 48090
Viscosité	115 – 120 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.50 – 1.60 kg/l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 – 10 m ² /l et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	110 – 140 microns humides; 47 – 60 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₂ (Moyenne)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	W ₂ (Moyenne)	UNE-EN 1062-3
Classification	EN 1062-1 G ₃ E ₂ S ₁ V ₂ W ₂ A ₀ C ₀	UNE-EN 1062-1

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>

INFORMATION TECHNIQUE

DECORTEX LISSE PREMIUM SILOX



Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV: 10 g/l


APPLICATION

Le revêtement acrylique lisse avec polysiloxanes est de grande qualité, pour la protection et la décoration de tous les types de surfaces en béton, maçonnerie extérieure, restauration de façades, mortiers monocouches, etc. Peinture avec protection contre les moisissures et algues.

MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

 Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux : Imprimer avec DECOKRIL RAPID ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquez DECORTEX LISSE PREMIUM SILOX comme finition.
- Fer, acier : Imprimer avec IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE ou IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer DECORTEX LISSE PREMIUM SILOX comme finition.
- Bois : Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE ou IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer DECORTEX LISSE PREMIUM SILOX comme finition.
- Plâtre "morte" ou en poudre: Fixé avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer DECORTEX LISSE PREMIUM SILOX comme finition.

 Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bonne condition, laver, poncer et appliquer deux couches de DECORTEX LISSE PREMIUM SILOX comme finition. Pour une meilleure et majeure durabilité du revêtement, nous recommandons imprimer le support avec DECOKRIL RAPID ou PÉNÉTRANT.

Si vous désirez teinter le produit, vous pouvez utiliser COLORANT à L'EAU DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECORTEX LISSE PREMIUM SILOX



- ✚ Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou dans des températures élevée.
- ✚ Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- ✚ En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTIMOISSURE.
- ✚ En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRÉSENTATION

Récipients en plastique de : 4 L ; 14 L

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>