



INFORMATION TECHNIQUE

DECORTEX CRÉPI PREMIUM



DESCRIPTION :

Revêtement acrylique crépi pour la protection et la décoration de façades. Peinture avec conservant de film de peinture qui offre une excellente protection contre un large spectre de moisissures et d'algues.

Caractéristiques :

-) Excellente durabilité en extérieur.
-) Haut pouvoir couvrant et de remplissage.
-) Protection et décoration des façades, des mortiers monocouches.
-) Imperméable, perméable à la vapeur d'eau.
-) Résistant à l'alcalinité et aux agents atmosphériques.
-) Pigments stables et résistants à la lumière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| Véhicule fixé | Copolymère acrylique. | |
| Couleur | Nuancier DECORTEX / IMPER-ELAST et système DECO-COLOR. | |
| Solides en poids | 80 % | UNE-EN ISO 3251 |
| Solides en volume | 60 % | UNE 48090 |
| Poids spécifique | 1.60 – 1.70 kg/l (23 + 2 °C) | UNE-EN ISO 2811-1 |
| pH | 8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C) | UNE-EN ISO 787-9 |
| Rendement théorique | 1 – 2 m ² /l et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc. | |
| Épaisseur | 500 – 1000 microns humides; 300 – 600 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition. | |
| Séchage | 1 heure. | UNE 48301 |
| Repeindre | 4 – 6 heures. | |
| Solvant | Eau. | |
| Réaction au feu | Classe M-1 | UNE 23727 |
| Réaction au feu | Bs1d0 | UNE-EN 13501-1:2007 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | Classe II (Moyenne) | UNE-EN ISO 7783-2 |
| Taux de transmission de l'eau liquide | Classe II (Moyenne) | UNE-EN 1062-3 |
| Classification | EN 1062-1 G ₃ E ₅ S ₃ V ₂ W ₂ A ₀ C ₀ | UNE-EN 1062-1 |

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV: 10 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECORTEX CRÉPI PREMIUM



APPLICATION :

Le revêtement acrylique crépi est d'une grande qualité, pour la protection et la décoration de tous les types de surfaces de béton, la maçonnerie extérieure, restauration des façades mortiers monocouche, etc. Peinture avec la protection contre les moisissures et d'algues.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux: Imprimer avec DECOKRIL RAPID ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquez DECORTEX CRÉPI PREMIUM comme finition.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE ou IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquez DECORTEX CRÉPI PREMIUM comme finition.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE ou IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquez DECORTEX CRÉPI PREMIUM comme finition.
- Plâtre "morte" ou en poudre: Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquez DECORTEX CRÉPI PREMIUM par finition.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer la totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bonne condition, laver, poncer et appliquer deux couches de DECORTEX CRÉPI PREMIUM comme finition. Pour une meilleur et plus longue durabilité du revêtement, nous recommandons imprimer le support avec DECOKRIL RAPID ou PENETRANT.

Si vous souhaitez teinter le produit, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE DECORTEX CRÉPI PREMIUM



- Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
- Utilisez des produits avec protection ANTIMOISISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 14 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>