

INFORMATION TECHNIQUE





DECOTINT UNIVERSEL



DESCRIPTION

Colorant universel à haute concentration avec un grand pouvoir colorant pour système à teinter.

Caractéristiques :

-  Grand pouvoir colorant.
-  Haute compatibilité tant au milieu aqueux comme au solvant.
-  Tous les colorants UNIVERSELS DECOTINT sont sans COV et APEO, conforme aux dernières exigences environnementales.
-  Système à teinter DECO-COLOR.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom	Couleur	Poids spéc. (Kg./l)	Résistance à la lumière du pigment. Complete (1-8)	Résistance à la lumière du pigment. Réduit (1-8)	Résistance aux intempéries du pigment. Complete (1-5)	Résistance aux intempéries du pigment. Réduit (1-5)	Résistance à la chaleur du pigment. (°C)
DKU	Blanc P. WHITE 6	1.90	8	n/a	5	n/a	200
DMS	Jaune P. YELLOW 128	1.30	7-8	7-8	4-5	4	200
DQS	Jaune P. YELLOW 74	1.34	7-8	6-7	4-5	3	140
DTS	Jaune rouille P. YELLOW 42	1.82	8	8	5	5	180
DUS	Orange P. ORANGE 73	1.36	8	6-7	4-5	3	200
DNS	Rouge P. RED 166	1.34	8	6-7	5	3-4	200
DVS	Rouge P. RED 112	1.25	8	6	4-5	3	180
DYS	Rouge rouille P. RED 101	1.95	8	8	5	5	200
DBS	Magenta P. RED 122	1.13	7	7-8	4	4-5	200
DZS	Violet P. VIOLET 23	1.41	8	8	5	4	160
DLS	Bleu P. BLUE 15:1	1.38	8	8	5	4-5	200
DRS	Bleu P. BLUE 15:3	1.29	8	8	5	4-5	200
DPS	Vert P. GREEN 7	1.39	8	8	5	4-5	200
DWS	Ocre foncé PR 101, PY 42, PBK 7	1.52	8	8	5	5	180
DXS	Noir P. BLACK 7	1.42	8	8	5	5	200
DJS	Noir P. BLACK 7	1.23	8	8	5	5	200

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3 Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECOTINT UNIVERSEL



APPLICATION

Colorant universel pour système à teinter. Coloration de tout type de peintures à base aqueuse ou solvant.

MODE D'EMPLOI

Nettoyage d'outils: Eau.

Bien homogénéiser avant utilisation, par mélange manuel ou par mixeur automatique.

PRESENTATION

Récipients en plastique de : 1 L

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3 Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>