

INFORMATION TECHNIQUE








IMPRESSION SOLS AQUA



DESCRIPTION

Impression à base d'eau pour intérieur et extérieur, pour faciliter l'adhérence des couches ultérieures sur ciment, béton, le verre, carreau, faïence, de sols vitrifiés, etc.

Caractéristiques :

-  Excellente adhérence sur supports tels que ciment, béton, verre, carrelage, faïence, mosaïque sols vitrifiés, etc.
-  Égalise l'absorption du support et maximise l'adhérence.
-  Grande résistance à l'eau et aux intempéries. Ne jaunit pas.
-  Un seul composant.
-  Séchage rapide.
-  Extérieur et l'intérieur.
-  Ecologique.

FICHE TECHNIQUE

Nature	Résine acrylique.	
Couleur	Incolore.	
Luminosité	-	
Solides en poids	31 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	29 %	UNE 48090
Viscosité	50 – 60 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	0.95 – 1.05 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 7.0 (à 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	10 – 14 m ² /l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	6 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 40 g/l

APPLICATION

Impression à base d'eau, pour faciliter l'adhérence des couches ultérieures sur ciment, béton, verre, carrelage, faïence, sols vitrifiés, etc., pour intérieur et extérieur.
Comme amorce et étanchéité des supports en béton ou ciment, avant l'application de revêtements de sols.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>

**MODE D'EMPLOI**

Méthodes d'application: Brosse, rouleau ou au pistolet.
Nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI, NE PAS DILUER.








 Surfaces non peintes:

- Verre, tuiles, carreaux de faïence, etc.: Appliquer IMPRESSION SOLS AQUA non dilué. Sur sols vitrifiés peu poreux il est recommandé de tester l'adhérence.
- Ciment, béton : Le béton doit d'abord être durci complètement, pour cela il doit y avoir passé au moins 1 moi depuis son application. Traiter la surface avec (acide chlorhydrique) dilué à 10 – 15% pour neutraliser l'alcalinité du ciment, puis laver et laisser sécher. Appliquer IMPRESSION SOLS AQUA non dilué.

 Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, supprimer totalement et procéder comme pour surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, poncer et appliquer IMPRESSION SOLS AQUA non diluée.

Il est généralement recommandé:

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-  L'humidité relative < 80%.
-  L'humidité support < 5%.
-  Le support doit être à la température ambiante de 3 °C au-dessus du point de rosée.
-  Appliquer seulement sur des surfaces propres, sèches et ayant une température supérieure au point de rosée pour éviter condensation / humidité.
-  Déconseiller son application en plein soleil ou à température du support élevée.
-  Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION

Récipients plastiques : 4 L ; 15 L

STOCKAGE

12 mois dans son emballage d'origine sous abri, températures entre 5 °C y 35 °C ; protéger contre les intempéries.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION SOLS AQUA



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>