



## INFORMATION TECHNIQUE

### **PÂTE AQUEUSE EXTERIEUR**

#### DESCRIPTION :

Peinture à la détrempe formulée à partir d'un mélange de différents types de carbonates de fine granulométrie et une grande blancheur, qui, renforcée avec des silicates et des liants, offre une excellente adhérence et un rejet total de l'eau, offrant une finition lisse avec un grand pouvoir couvrant et blancheur.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur	Blanc et couleurs sur demande.	
Luminosité	Mate	
Solides en poids	72 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	52 %	UNE 48090
Poids spécifique	1.60 – 1.70 Kg./l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	Lisse 3 – 4 m <sup>2</sup> /Kg. et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	100 – 120 microns humides; 44 – 53 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	3 – 4 heures.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 1 g/l

#### APPLICATION :

Décoration et protection des surfaces extérieures et intérieures, des entrepôts et des garages offrant une finition lisse.

#### MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Brosse, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

Diluer le produit entre 20 et 25% d'eau selon la viscosité d'application souhaitée.

Si vous souhaitez colorer, vous pouvez utiliser le COLORANT À L'EAU DECOLOR, maximum 5%.

En général, il est recommandé:



## INFORMATION TECHNIQUE

### PÂTE AQUEUSE EXTERIEUR

- ) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- ) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou avec températures élevées.
- ) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

#### PRESENTATION :

Sacs en plastiques de: 13 Litres

#### STOCKAGE :

6 mois en emballage d'origine, sous couverte et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protégé contre les intempéries.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur mais n'offre pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Sécurité.

---

#### **Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne  
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>