



## INFORMATION TECHNIQUE

### PÂTE AQUEUSE GOUTTELETTE

#### DESCRIPTION :

Pâte en phase aqueuse formulée à base de différents types de carbonates de fine granulométrie et grande blancheur.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur	Blanc et couleurs sur demande.	
Luminosité	Mate	
Solides en poids	75 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	60 %	UNE 48090
Poids spécifique	1.60 – 1.70 Kg./l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	Lisse 1 – 2 m <sup>2</sup> /Kg. et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	100 – 120 microns humides; 44 – 53 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	3 – 4 heures.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 1 g/l

#### APPLICATION :

Décoration et protection de parements intérieurs, aussi bien en constructions neuves comme anciennes.

#### MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

Diluer le produit entre 1 - 1,5 litres d'eau par sac de 25 kg en fonction de la viscosité d'application souhaitée.

Si vous souhaitez colorer, vous pouvez utiliser le COLORANT À L'EAU DECOLOR, maximum 5%.

En général, il est recommandé:

- ) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- ) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou avec températures élevées.

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5  
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne  
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
 E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### **PÂTE AQUEUSE GOUTTELETTE**

---

) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

#### PRESENTATION :

Sacs en plastiques de: 13 Litres

#### STOCKAGE :

6 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Sécurité.

---

#### **Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne  
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>