



INFORMATION TECHNIQUE

PÂTE AQUEUSE LISSE

DESCRIPTION :

Pâte en phase aqueuse perméable à la vapeur d'eau, pour la décoration et la protection des murs et plafonds intérieurs, formulée à partir d'un mélange de différents types de carbonates de granulométrie fine et d'une grande blancheur fixée avec des colles différentes, offrant une finition lisse, pouvoir couvrant et blancheur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur	Blanc et couleurs sur demande.	
Luminosité	Mate	
Solides en poids	70 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	41 %	UNE 48090
Poids spécifique	1.60 – 1.70 Kg./l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	Lisse 3 – 4 m ² /Kg. et couche. Tenir compte des pertes d'applications, des irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	100 – 120 microns humides; 44 – 53 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	3 – 4 heures.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 1 g/l

APPLICATION :

Décoration et protection des murs intérieurs dans la construction neuve et ancienne, obtenant une finition lisse.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: pinceau, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

Diluer le produit entre 20 – 25% d'eau en fonction de la viscosité d'application souhaitée.

Si vous souhaitez colorer, vous pouvez utiliser le COLORANT À L'EAU DECOLOR, maximum 5%.

En général, il est recommandé:

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PÂTE AQUEUSE LISSE

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou avec températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION :

Sacs en plastiques de: 1 Kg., 2 Kg., 5 Kg., 13 Litres

STOCKAGE :

6 mois en emballage d'origine, sous abri et à température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur mais n'offrent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>