

INFORMATION TECHNIQUE**DECO-TUILES****DESCRIPTION**

Peinture acrylique de haute qualité et de grande résistance à l'extérieur, spécialement indiquée pour la protection et décoration des tuiles et des substrats en ciment à l'extérieur, améliorant l'aspect final, évitant l'apparition d'efflorescences et augmentant son imperméabilité. Peinture avec film conservateur qui offre une excellente protection contre un large spectre de champignons et d'algues.

Caractéristiques :

- ✚ Excellente adhérence sur les supports en ciment et maçonnerie en général.
- ✚ Résistant à l'érosion et aux intempéries.
- ✚ Système d'isolation et finition extérieure.
- ✚ Grande dureté et résistance aux rayures.
- ✚ Pigments stables et résistants à la lumière.
- ✚ Haute résistance à l'alcalinité et à la saponification.
- ✚ Fongicide – algicide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Copolymère acrylique.	
Couleur	Rouge Oxyde (RAL 3009), Gris Anthracite (RAL 7016), Marron (RAL 8016), Tuile (RAL 8023), Noir (RAL 9005)	
Luminosité	Satinée. 60°: 20-25 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	59 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	42 %	UNE 48090
Viscosité	100 – 105 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.30 – 1.40 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 – 10 m ² /l et couche. Doivent se considérées les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	100 – 120 microns humides; 41 – 50 microns sec par couche. Appliquer 2 couches comme finition.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	6 – 8 heures.	
Résistance à l'eau	À 7 jours.	
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₁ (Haute)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	W ₃ (Faible)	UNE-EN 1062-3
Adhérence par traction	> 7 N/mm ² (plaque de ciment/7 jours à 23 °C/70 µm secs)	UNE-EN ISO 4824
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 45 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>

INFORMATION TECHNIQUE**DECO-TUILES****APPLICATION**



Peinture acrylique spécialement indiquée pour la protection et décoration des tuiles et des substrats en ciment à l'extérieur, améliorant l'aspect final, évitant l'apparition d'efflorescences et augmentant son imperméabilité.

MODE D'EMPLOI






Méthodes d'application: Brosse, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

Appliquer comme impression DECOKRIL RAPID.

-  Pour application par pulvérisation, mélanger 80% DECO-TUILES + 20% d'eau, avec agitation mécanique à vitesse lente pour ne pas incorporer d'air. Laisser reposer 5 minutes et procéder à l'application.
-  Pour application au rouleau ou au pinceau, mélanger 90% DECO-TUILES + 10% d'eau, avec agitation mécanique à vitesse lente pour ne pas incorporer d'air. Laisser reposer 5 minutes et procéder à l'application.

En général, il est recommandé :

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-  Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-  Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-  En cas de contamination par les moisissures ou d'algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.
-  En présence de salpêtre (efflorescence de sel) :
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRESENTATION

Récipients en plastique de : 4 L, 15 L

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

DECO-TUILES



STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>