

## INFORMATION TECHNIQUE







### PEINTURE LIGNE SPORTIVE



#### DESCRIPTION

Peinture à base eau pour la protection et la décoration d'installations sportives.

Caractéristiques :

-  Excellente adhérence sur supports en béton, ciment, etc.
-  Haute résistance mécanique.
-  Extérieur et intérieur.
-  Excellente nivellement et brossage.
-  Résistant à l'alcalinité et aux agents atmosphériques.
-  Pigments stables et résistants à la lumière.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Copolymère styrène acrylique.	
Couleur	Rouge oxyde, Vert, Bleu (RAL 5015).	
Luminosité	Mate. 60° : 2-3 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	60 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	43 %	UNE 48090
Viscosité	100 – 106 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.30 – 1.40 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	7 – 10 m <sup>2</sup> /l et couche. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	100 – 140 microns humides ; 45 – 60 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Praticable	48 – 72 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Résistance au glissement	Rd < 15 Classe 0	UNE-EN 16165 : 2022

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV : 2 g/l

#### APPLICATION

Peinture intérieur et extérieur d'installations sportives.

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### PEINTURE LIGNE SPORTIVE



#### MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : pinceau, rouleau ou pistolet.  
Nettoyage des ustensiles et solvant : Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.




##### Surfaces non peintes :

- Ciment, le béton : Le béton doit être durci et sec, pour cela 1 mois doit s'être écoulé depuis son application. Traiter la surface avec hydrochlorique acide (acide chlorhydrique) dilué à 10 – 15% pour neutraliser l'alcalinité de ciment, puis laver et laisser sécher. Appliquer une première couche comme impression d'IMPRESSION SOLS AQUA ou DECOKRIL RAPID. Après 24 heures, appliquer deux couches de finition de dilution de 5 – 10%.

##### Surfaces peintes :

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bonne condition, poncer et appliquer PEINTURE LIGNE SPORTIVE.

En général, il est recommandé :

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-  N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-  Bien mélanger le produit avant son utilisation.

#### PRÉSENTATION

Récipients métalliques : 4 L ; 15 L

#### STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie.

Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité. [www.decolor.com](http://www.decolor.com)



**INFORMATION TECHNIQUE**  
**PEINTURE LIGNE SPORTIVE**



---

Contrôle de qualité : ce contrôle est réalisé suivant un système de gestion de qualité certifié ISO 9001 et environnemental ISO 14001.

---

**Pinturas Decolor**

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>