



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE ANTI-INSECTES

DESCRIPTION :

Peinture mate de haute qualité avec un caractère insecticide, tue par contact les mouches, moustiques, abeilles, araignées, fourmis, etc. pour la protection et la décoration des surfaces intérieures et extérieures.

“La commercialisation de ce produit est uniquement destinée à l’exportation et à l’utilisation en dehors de l’Union Européenne”

Caractéristiques:

-) Sans odeur, possibilité de dormir dans des pièces fraîchement repeintes.
-) Grand pouvoir d’opacité et blancheur.
-) Résistant aux intempéries et à la lumière du soleil.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Insectifuge.
-) Bonne adhérence.
-) Très faible tendance à couler.
-) Peinture avec protection fongicide - film algicide.
-) Entièrement lavable après 15 jours de son application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Résine acrylique.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate. 60°: 2-3 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	67 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	43 %	UNE 48090
Viscosité	115 – 120 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.50 – 1.60 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	11 – 15 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d’application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	65 – 90 microns humides; 30 – 40 microns sec par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 2 ((≥ 5 \hat{I} m et < 20 \hat{I} m à 200 rub UNE-EN ISO 11998)	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l’UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 0 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE ANTI-INSECTES

APPLICATION :

Décoration des intérieurs et extérieurs, où l'on souhaite appliquer une peinture de caractère insecticide sans odeur, sans gêne, et sans risques pour la santé, pour l'utilisation immédiate des chambres. Idéal pour les écoles, hôpitaux, logements habités, etc.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application : pinceau, rouleau ou pistolet.
Diluant de nettoyage et d'outils: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées. UNE COUCHE D'IMPRESSION EST TRÈS IMPORTANTE.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux : Appliquer une première couche diluée à 15% avec de l'eau ou imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE ANTI-INSECTES comme finition diluée 5% avec d'eau.
- Fer, acier: Imprimée avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de MATE ANTI-INSECTES comme finition diluée 5% avec de l'eau.
- Bois: Imprimer avec CELLEMENT AQUA. Appliquer deux couches de MATE ANTI-INSECTES comme finition diluée 5% avec de l'eau.
- Plâtre "morte" ou pulvérulent: Fixer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE ANTI-INSECTES comme finition diluée 5% avec de l'eau.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer MATE ANTI-INSECTES.

Si vous désirez teinter, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISSURE.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE ANTI-INSECTES

- J En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
- Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec de l'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 4 Litres; 14 Litres

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et à température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>