



## INFORMATION TECHNIQUE




### PEINTURE MATE BILBAO



#### DESCRIPTION

Peinture mate perméable à la vapeur d'eau, pour la décoration et la protection des murs et plafonds intérieurs.

Caractéristiques :

-  Haut pouvoir couvrant et blancheur.
-  Excellent nivellement et brossage.
-  Perméable à la vapeur d'eau.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Copolymère styrène acrylique.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate G3. 85°: $5 < X < 10$	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	69 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	45 %	UNE 48090
Viscosité	108 – 114 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.65 – 1.75 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	6,5 m <sup>2</sup> /l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 2	UNE-EN 13300
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 4	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 20 g/l

#### APPLICATION

Protection et décoration de plâtre, le béton et la maçonnerie en général, murs, plafond intérieur.

#### MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application: Brosse, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>

## INFORMATION TECHNIQUE

### PEINTURE MATE BILBAO



Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

#### Surfaces non peintes:






- Plâtre, ciment et chaux: Appliquer DECOKRIL PÉNÉTRANT préférence ou une première couche diluée au 10 – 15% avec eau. Appliquer deux couches de MATE BILBAO comme finition.
- Fer, acier: Imprimée avec IMPRESSION ANTIOXYDANT DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENT AQUA. Appliquer deux couches de MATE BILBAO comme finition.
- Bois: Imprimée avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU ou IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE BILBAO comme finition.
- Plâtre "morte" ou pulvérulent: Fixer avec DECOKRIL ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE BILBAO comme finition.

#### Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver et poncer et appliquer MATE BILBAO.

Si vous voulez couleur vous pouvez utiliser COLORANT D'EAU DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-  Il n'est pas conseillé son application en plein soleil ou dans des températures élevée.
-  Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-  En cas de contamination par les moisissures ou d'algues:
  - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant commence la peinture.
  - Utilisez des produits avec protection ANTIMOISSURE.
-  En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
  - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant commencer de peindre.

## PRESENTATION

Réipients en plastique de : 4 L ; 14 L

### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### PEINTURE MATE BILBAO



#### STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous couverte et en température comprise entre 5 °C et 35 °C, et protégés contre les intempéries.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document sert de guide pour l'utilisateur, mais ne fournit pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

---

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>