

INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE CERO-BACT



DESCRIPTION

Peinture avec conservant contre la croissance de bactéries, germes, champignons, algues, etc., sur le film de peinture. CERO-BACT est efficace à 99,99% dans le contrôle et la prolifération des germes et des bactéries sur le film de peinture. Elle contient des ions d'argent.

Caractéristiques :

- ✚ Contient des ions d'argent.
- ✚ Grand pouvoir d'opacité et blancheur.
- ✚ Résistante aux intempéries et aux rayons du soleil.
- ✚ Excellente nivellement et broissage.
- ✚ Bonne adhérence.
- ✚ Entièrement lavable après 15 jours depuis son application.
- ✚ Sans odeur, vous pouvez utiliser l'espace peint juste après application.
- ✚ Très faible tendance à couler.



Disponible certificat
selon la norme JIS Z 2801

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Copolymère acrylique.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate G4. 85°: ≤ 5	UNE-EN 13300
Solides en poids	66 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	43 %	UNE 48090
Viscosité	112 – 118 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.50 – 1.60 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 9.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 – 12 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	85 – 125 microns humides; 37 – 54 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 1 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>







INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE CERO-BACT



APPLICATION

Peinture spécialement formulée pour être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur, en particulier dans:

-  Des installations sportives, piscines et vestiaires.
-  Des marchés, industries et entrepôts de transformation d'aliments.
-  Des hôpitaux, salles d'opérations et de chirurgies.
-  Des écoles, crèches, terrains de jeux, etc.

MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

 Surfaces non peintes:





- Plâtre, ciment et de chaux: Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE CERO-BACT comme finition dilué 5% avec de l'eau.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de MATE CERO-BACT comme finition dilué 5% avec de l'eau.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE CERO-BACT comme finition dilué 5% avec de l'eau.
- Plâtre "mort": Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE CERO-BACT comme finition dilué 5% avec de l'eau.

 Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer MATE CERO-BACT.

Si vous souhaitez colorer, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-  N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-  Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-  En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE CERO-BACT



- Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.
- Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSURE.
- + En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

PRÉSENTATION

Récipients en plastique de : 4 L ; 14 L

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>