



INFORMATION TECHNIQUE






PEINTURE MATE D-200



DESCRIPTION

Peinture mate avec un haut pouvoir couvrant, pour la décoration et la protection du plâtre, ciment et maçonnerie en général.

Caractéristiques:

-  Haut pouvoir couvrant et grande blancheur.
-  Excellent nivellement et brossage.
-  Bonne adhérence.
-  Perméable à la vapeur d'eau.
-  Très faible tendance à couler.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Résine styrène acrylique.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate G3. 85° : 5 < X < 10	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	70 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	46 %	UNE 48090
Viscosité	115 – 121 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.65 – 1.75 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	6,5 m ² /l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 2	UNE-EN 13300
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 2	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 8 g/l

APPLICATION

Protection et décoration du plâtre, béton et maçonnerie en général, sur murs, plafonds, etc. Intérieur et extérieur.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-200



MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des ustensiles et solvant: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux : Appliquer une première couche diluée à 10 à 15% avec de l'eau ou avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE D-200 diluées à 5-10% avec de l'eau comme finition.
- Fer et acier : Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA ou IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR. Appliquer deux couches de MATE D-200 diluées à 5-10% avec de l'eau comme finition.
- Bois : Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE DECOLOR. Appliquer deux couches de MATE D-200 diluées à 5-10% avec de l'eau comme finition.
- Plâtre "morte" ou poudreux : Imprimer avec DECOKRIL ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE D-200 diluées à 5-10% avec de l'eau comme finition.

Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer deux couches de MATE D-200 diluées à 5-10% avec de l'eau comme finition.

Si vous souhaitez colorer, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

- ✚ Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- ✚ N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
- ✚ Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- ✚ En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISURE.
- ✚ En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-200



PRÉSENTATION

Récipients en plastique de : 4 L ; 14 L

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous ABRI et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie.

Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité. www.decolor.com

Contrôle de qualité : ce contrôle est réalisé suivant un système de gestion de qualité certifié ISO 9001 et environnemental ISO 14001.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>