



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-800



DESCRIPTION

Peinture acrylique, avec polyuréthane, de haute qualité. Pour la protection et la décoration de murs et plafonds intérieurs et extérieurs. Peinture avec protection contre moisissures et algues.

Caractéristiques :

- ✚ Finition parfaitement homogène.
- ✚ Temps ouvert long – aucune marque de rouleau, garantissant l'absence de traces.
- ✚ 2 en 1 : Impression + finition.
- ✚ Haut pouvoir couvrant et mate profond (poché).
- ✚ N'éclabousse pas.
- ✚ Perméable à la vapeur d'eau et imperméable à l'eau.
- ✚ Résistant aux intempéries et à la lumière du soleil.
- ✚ Résistant aux supports alcalins.
- ✚ Bonne adhérence.
- ✚ Entièrement lavable après 15 jours de l'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Nature | Copolymère acrylique + PU. | |
| Couleur | Blanc. Système colorimétrie DECO-COLOR. | |
| Luminosité | Mate G4. 85° : ≤ 5 | UNE-EN 13300 |
| Solides en poids | 61 % | UNE-EN ISO 3251 |
| Solides en volume | 46 % | UNE 48090 |
| Viscosité | 126 – 130 KU (23 ± 2 °C) | UNE 48076 |
| Poids spécifique | 1.35 – 1.45 kg/l (23 ± 2 °C) | UNE-EN ISO 2811-1 |
| pH | 8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C) | UNE-EN ISO 787-9 |
| Rendement théorique | 5,5 m ² /l. Doivent se considérées des pertes d'application, les irrégularités de surface, etc. | |
| Opacité | Classe 1 | UNE-EN 13300 |
| Séchage | 1 heure. | UNE 48301 |
| Repeindre | 4 – 6 heures. | |
| Solvant | Eau. | |
| La résistance au frottement humide | Classe 1 | UNE-EN 13300 |
| Réaction au feu | Bs1d0 | UNE-EN 13501-1:2007 |
| Émissions dans l'air intérieur | Classe A+ | Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011 |

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contient max. COV: 15 g/l

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE D-800



APPLICATION

Peinture pour protection et décoration en extérieur et intérieur où une fine et très belle finition sont souhaitées. Mate profond (poché), pour murs et plafonds, les murs en placo, ciment et maçonnerie en générale. Du fait qu'il est imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau il est aussi idéal pour peindre des façades extérieures.

MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux : Appliquer deux couches de MATE D-800 comme finition dilué 5% avec de l'eau.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de MATE D-800 comme finition dilué 5% avec de l'eau.
- Bois : Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE AQUA. Appliquer deux couches de MATE D-800 comme finition dilué 5% avec de l'eau.

Surfaces peintes :

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme dans les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer MATE D-800.
- En cas de formation de moisissures ou algues, nettoyer préalablement.

Si vous voulez teinter le produit, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

- Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- Il n'est pas conseillé d'appliquer en plein soleil ou à des températures élevées.
- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utiliser des produits avec protection ANTI-MOISSISSURE.
- En présence de salpêtre (efflorescence de sels):

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>

