

## INFORMATION TECHNIQUE








### PEINTURE MATE EKUS



#### DESCRIPTION

Peinture mate de haute qualité, fabriquée à partir de copolymères acryliques 100%, pour la protection et décoration de surfaces intérieures et extérieures. Peinture avec protection contre moisissures et algues.

Caractéristiques :

-  Haut pouvoir couvrant.
-  N'éclabousse pas.
-  Totalement imperméable à la pluie et perméable à la vapeur d'eau.
-  Résistante à la lumière du soleil et aux l'intempéries (selon couleurs).
-  Excellent nivellement et brossage.
-  Bonne adhérence.
-  Totalement lavable après 15 jours.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Acrylique.	
Couleur	Nuancier RAL (quelques couleurs ne sont pas recommandés en surfaces à l'extérieur) et Système Colorimétrie DECOLOR.	
Luminosité	Mate. 60°: 2-3 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	65 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	44 %	UNE 48090
Viscosité	100 – 110 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.50 – 1.60 kg/l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	11 – 15 m <sup>2</sup> /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Perméabilité à la vapeur d'eau	V <sub>1</sub> (Haute)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	W <sub>2</sub> (Moyenne)	UNE-EN 1062-3

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV : 10 g/l

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### PEINTURE MATE EKUS



#### APPLICATION

Peinture pour la décoration et protection des murs intérieurs et extérieurs. Idéal pour plafonds et murs en plâtre, placoplâtre, ciment, etc.

#### MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou au pistolet.  
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doit être sèche et exempte de poussière, de rouille, de graisse, etc. et imprimée adéquatement.

##### Surfaces non peintes:





- Plâtre, ciment et chaux : Appliquer une première couche diluée à 15% avec de l'eau ou imprimer avec DECOKRIL RAPID ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Comme finition, appliquer deux couches de MATE EKUS dilué à 10% avec de l'eau.
- Fer, acier : Imprimer avec IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE ou IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de MATE EKUS comme finition dilué à 10% avec de l'eau.
- Bois : Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE EKUS dilué 10% avec de l'eau comme une finition.
- Plâtre "mort" ou poudreux : Imprimer avec DECOKRIL RAPID ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches MATE EKUS dilué 10% avec de l'eau comme finition.

##### Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvaise condition, éliminer totalement et procéder comme dans surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bonnes conditions, laver et poncer et appliquer MATE EKUS.
- S'il existe formation de champignons ou les algues nettoyé préalablement.

Si vous voulez colorer, utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

Il est généralement recommandé :

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-  N'est pas conseillé d'appliquer en plein soleil ou à haute température.
-  Parfaitement homogénéiser le produit avant utilisation.
-  En cas de contamination par moisissures ou algues :
  - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMATION TECHNIQUE

### PEINTURE MATE EKUS



- Utilisez des produits de protection ANTI-MOISSISURE.
- ✚ En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
  - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% d'eau.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.

#### PRÉSENTATION

Récipients en plastique : 750 ml ; 4 L ; 15 L

#### STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non ouvert, sous abri, température entre 5 °C et 35 °C et à l'abri des éléments.

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement consulter la Fiche de Données Sécurité.

---

#### Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3<sup>a</sup>, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>