INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE SPÉCIAL PLUS

DESCRIPTION

Peinture mate de haute qualité pour la protection et décoration des surfaces intérieures et extérieures.

Caractéristiques:

- Haut pouvoir couvrant, grande blancheur et mate profond (poché).
- Sans éclaboussures.
- Perméable à la vapeur d'eau et imperméable à l'eau.
- Résistant aux intempéries et aux rayons du soleil.
- Excellent nivellement et brossage.
- Bonne adhérence.
- Entièrement lavable après 15 jours.
- Peinture avec protection contre moisissures et algues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Copolymère de vinyle.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate G4. 85º: $\leq$ 5	UNE-EN 13300
Solides en poids	65 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	45 %	UNE 48090
Viscosité	118 – 124 KU (23 $\pm$ 2 ºC)	UNE 48076
Poids spécifique	1.50 – 1.60 kg/l (23 $\pm$ 2 ºC)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 $\pm$ 2 ºC)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	7,8 m^2/l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 2	UNE-EN 13300
Rendement théorique	6,2 m^2/l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 1	UNE-EN 13300
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 2 g/l

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone : +34 967 44 17 14
E-mail : dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE SPÉCIAL PLUS

APPLICATION

Peinture mate pour protection et décoration extérieur et intérieur, et pour obtenir belle finition. Idéale pour application sur plafonds, murs en plâtre et maçonnerie en béton en général. Est particulièrement indiqué lorsque on désire une finition lisse et avec très peu de marques de rouleaux.

MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles : Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

- Surfaces non peintes:

  - Plâtre, ciment et de chaux : Appliquer une première couche diluée à 15% avec de l'eau ou de fixateur DECOKRIL PENETRANT. Appliquer deux couches de MATE SPÉCIAL PLUS comme finition dilué 5% avec de l'eau.
  - Fer, acier : Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de MATE SPÉCIAL PLUS comme finition dilué 5% avec de l'eau.
  - Bois : Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE SPÉCIAL PLUS comme finition dilué 5% avec de l'eau.
  - Plâtre "mort" ou poudreux : Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE SPÉCIAL PLUS comme finition dilué 5% avec de l'eau.

- Surfaces peintes:

  - Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
  - Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer MATE SPÉCIAL PLUS.

Si vous souhaitez colorer, vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

- Appliquer entre 5 ºC et 35 ºC.
- N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- En cas de contamination par moisissures ou algues :
  - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
  - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISISSURE.

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone : +34 967 44 17 14
E-mail : dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

- En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
  - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
  - Rincer à l'eau.
  - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

PRÉSENTATION

Récipients en plastique de : 750 ml ; 4 L ; 14 L

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 ºC et 35 ºC ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor
Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone : +34 967 44 17 14
E-mail : dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com