



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE NOIR



DESCRIPTION :

Peinture mate de haute qualité pour la protection et la décoration des surfaces intérieures et extérieures.

Caractéristiques:

-) Haut pouvoir couvrant.
-) Résistant aux intempéries et aux rayons du soleil.
-) Excellent nivellement et brossage.
-) Résistant aux alcalis.
-) Bonne adhérence.
-) Très faible tendance à couler.
-) Entièrement lavable après 15 jours depuis son application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Véhicule fixé	Copolymère styrène acrylique.	
Couleur	Noir.	
Luminosité	Mate G4. 85°: ≤ 5	UNE-EN 13300
Solides en poids	63 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	36 %	UNE 48090
Viscosité	98 – 104 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.60 – 1.70 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	8 – 12 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	80 – 125 microns humides; 30 – 45 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 2	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 1 g/l

APPLICATION :

Pour la protection et la décoration des surfaces intérieures et extérieures. Pour les plafonds et les murs de plâtre, ciment, béton et maçonnerie en général.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE NOIR



MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exempts de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

) Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et de chaux: Appliquer une première couche diluée à 10 – 15% avec de l'eau ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE NOIR comme finition diluée 10% avec de l'eau.
- Fer, acier : Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA ou IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR. Appliquer deux couches de MATE NOIR comme finition diluée 10% avec de l'eau.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE ou IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de MATE NOIR comme finition diluée 10% avec de l'eau.
- Plâtre "mort" ou poudreux: Imprimer avec DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de MATE NOIR comme finition diluée 10% avec de l'eau.

) Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer MATE NOIR.
- S'il ya une formation de moisissures ou algues, nettoyer préalablement.

En général, il est recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-) En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISSURE.
-) En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique diluée à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE MATE NOIR



PRÉSENTATION :

Récipients en plastique de: 4 L; 14 L

STOCKAGE :

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>