



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE SATIN BASE



DESCRIPTION

Peinture satinée pour protéger et décorer les surfaces extérieures et intérieures. Peinture spécialement formulée pour les systèmes à teinter.

Caractéristiques :

- ✚ Grande opacité et blancheur sans jaunissement.
- ✚ Bonne résistance aux intempéries et milieux alcalins.
- ✚ Excellent nivellement et brossage.
- ✚ Bonne adhérence, souplesse et élasticité.
- ✚ Doux au toucher.
- ✚ Très faible tendance à couler.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Copolymère vinyle.	
Couleur	BASE P – D – TR	
Luminosité	Satinée G2. 60°: 10-15	UNE-EN 13300
Solides en poids	50 – 52 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	32 – 37 %	UNE 48090
Viscosité	104 – 110 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.20 – 1.35 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	12 – 16 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	60 – 85 microns humides ; 20 – 28 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	1 heure.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/b) : 100 g/l (2010). Contient max. COV : 3 g/l

APPLICATION

Décoration et protection des surfaces intérieures et extérieures, des murs en ciment, plâtre, etc. où une finition satinée est souhaitée. Peinture spécialement formulée pour les systèmes à teinter.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE SATIN BASE



MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.
Solvant et nettoyage d'ustensiles : Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

Surfaces non peintes :

- Plâtre, ciment et chaux : Appliquer DECOKRIL PÉNÉTRANT préférence ou une première couche de SATINÉE BASE diluée au 10 – 15% avec eau. Appliquer deux couches de SATINÉE BASE comme finition.
- Fer, acier : Imprimer avec IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de SATINÉE BASE comme finition.
- Bois : Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE ou IMPRESSION MICROPOREUSE À L'EAU. Appliquer deux couches de SATINÉE BASE comme finition.
- Plâtre "mort" ou poudreux : Imprimer avec DECOKRIL ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de SATINÉE BASE comme finition.

Surfaces peintes :

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer SATINÉE BASE.

Si vous souhaitez colorer vous pouvez utiliser COLORANT À L'EAU DECOLOR ou COLORANT UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé :

- Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
- Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISSURE.
- En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE SATIN BASE



PRÉSENTATION

Récipients en plastique de : 750 ml ; 4 L ; 15 L

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la fiche de données sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>