



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE SATIN CARIBE



DESCRIPTION

Peinture satinée pour protéger et décorer les surfaces extérieures et intérieures.

Caractéristiques :

- Grande opacité et blancheur sans jaunissement.
- Bonne résistance aux intempéries et milieux alcalins.
- Excellent nivellement et broissage.
- Bonne adhérence, souplesse et élasticité.
- Doux au toucher.
- Très faible tendance à couler.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Copolymère de vinyle.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Satinée G2a. 60° : <10	UNE-EN 13300
Solides en poids	47 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	32 %	UNE 48090
Viscosité	98 – 104 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.20 – 1.30 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	5,5 m ² /l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Opacité	Classe 2	UNE-EN 13300
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
La résistance au frottement humide	Classe 1	UNE-EN 13300
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Émissions dans l'air intérieur	Classe A+	Décret législatif n ° 2011-321 du 23 mars 2011

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contient max. COV: 2,5 g/l

APPLICATION

Décoration et protection des surfaces extérieures et intérieures, où l'on désire une finition satin d'une qualité extraordinaire. Application sur Murs, plafonds en plâtre, et murs enduit de ciment.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE SATIN CARIBE



MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Nettoyage des ustensiles et solvant: Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

🔧 Surfaces non peintes:

- Plâtre, ciment et chaux: Appliquer DECOKRIL PÉNÉTRANT de préférence ou une première couche diluée de SATIN CARIBE au 10 – 15% avec eau. Appliquer deux couches de SATINÉE CARIBE diluées à 5% avec de l'eau comme finition.
- Fer, acier: Imprimer avec IMPRESSION ANTIROUILLE DECOLOR ou IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de SATIN CARIBE diluées à 5% avec de l'eau comme finition.
- Bois: Imprimer avec IMPRESSION MICROPOREUSE DECOLOR ou IMPRESSION MICROPOREUSE AQUA. Appliquer deux couches de SATIN CARIBE diluées à 5% avec de l'eau comme finition.
- Plâtre "mort" ou poudreux: Imprimer avec DECOKRIL ou DECOKRIL PÉNÉTRANT. Appliquer deux couches de SATIN CARIBE diluées à 5% avec de l'eau comme finition.

🔧 Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour des surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver, poncer et appliquer deux couches diluées à 5% avec de l'eau comme finition.

Si vous souhaitez colorer vous pouvez utiliser COLORANT D'EAU DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, maximum de 5%.

En général, il est recommandé:

- 🔧 Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- 🔧 N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
- 🔧 Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- 🔧 En cas de contamination par moisissures ou algues:
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISURE.
- 🔧 En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PEINTURE SATIN CARIBE



PRÉSENTATION

Récipients en plastique de: 3.5 L; 12 L

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la fiche de données sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>