

INFORMATION TECHNIQUE





PISCINES SOLVANT



DESCRIPTION

Peinture de haute qualité particulièrement recommandée pour la protection et la décoration des surfaces immergées des piscines.

Caractéristiques:

-  Excellent nivellement et brossage.
-  Résistant à l'abrasion et à la friction.
-  Résistant aux produits chimiques destinés au traitement de l'eau dans les piscines.
-  Résistant aux champignons et aux algues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Résine acrylique thermoplastique.	
Couleur	Bleu (S 1050-B), blanc, turquoise, beige, beige clair, gris	
Luminosité	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	79 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	49 %	UNE 48090
Viscosité	85 – 95 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.40 – 1.50 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	8 – 10 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	100 – 125 microns humides ; 49 – 61 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	12 – 24 heures.	
Praticable Contact avec l'eau	10 jours environ	
Solvant	Solvant aromatique.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contient max. COV: 420 g/l

APPLICATION

Protection et décoration des surfaces immergées des piscines, que ce soit en ciment ou béton.

MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau, rouleau ou pistolet.
Nettoyage des ustensiles et solvant : SOLVANT ACRYLIQUE.

Ne remplissez pas la piscine avant 10-12 jours après la peinture.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>

INFORMATION TECHNIQUE**PISCINES SOLVANT**

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

 Surfaces non peintes:

- Ciment et le béton : Le béton doit être complètement durci pour lequel 1 mois doit s'être écoulé depuis son application. Traiter la surface avec hydrochlorique acide (acide chlorhydrique) dilué à 10 – 15% pour neutraliser l'alcalinité de ciment, puis laver et laisser sécher.






Appliquer IMPRESSION SOLS pour imprimer la surface. Comme finition appliquer deux couches de PISCINES SOLVANT.

S'il existe une formation de champignons ou d'algues, nettoyer préalablement.

 Surfaces peintes:

- Si la peinture est en mauvais état, éliminer totalement et procéder comme pour les surfaces non peintes.
- Si la peinture est en bon état, laver et poncer et appliquer PISCINES SOLVANT.
- S'il existe une formation de champignons ou algues, nettoyer préalablement.

En général, il est recommandé:

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-  N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-  Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-  En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSURE.
-  En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

PRÉSENTATION

Récipients métalliques : 4 L

STOCKAGE

24 mois en emballage d'origine, sous abri et température comprise entre 5 °C et 35 °C, protéger contre les intempéries.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

PISCINES SOLVANT



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie.

Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité. www.decolor.com

Contrôle de qualité : ce contrôle est réalisé suivant un système de gestion de qualité certifié ISO 9001 et environnemental ISO 14001.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>