



INFORMATION TECHNIQUE




RÉNOVATEUR DE BORDS DE PISCINES



DESCRIPTION

Peinture de rénovation pour margelles et bordures de piscine. N'altère pas la texture de la surface. Ce traitement est facile à appliquer et peut être recouvert. Offre une protection contre les moisissures et les algues. Attendre 10 jours avant tout contact avec l'eau.

Caractéristiques:

-  Résistant à l'abrasion et à la friction.
-  Résistant aux produits chimiques destinés au traitement de l'eau des piscines.
-  Résistant aux champignons et aux algues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Acrylique.	
Couleur	Bleu, blanc, turquoise, beige, beige clair, gris	
Luminosité	Satinée. 60° : 20-25 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	48 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	33 %	UNE 48090
Viscosité	90 – 100 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.15 – 1.25 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	6 – 8 m ² /l. Doivent se considérées les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	6 – 8 heures.	
Praticable	48 – 72 heures.	
Résistance à l'eau	À 10 jours.	
Taux de transmission de l'eau liquide	W ₃ (Faible)	UNE-EN 1062-3
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Solvant	Eau.	

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contient max. COV: 45 g/l

APPLICATION

Peinture de rénovation pour margelles et bordures de piscine. N'altère pas la texture de la surface. Ce traitement est facile à appliquer et peut être recouvert.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

RÉNOVATEUR DE BORDS DE PISCINES



MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application : Pinceau ou rouleau.

Nettoyage des ustensiles et solvant : Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. et correctement imprimées.

Surfaces non peintes :

En cas de présence de moisissures ou d'algues, nettoyez la surface au préalable.

Nettoyez soigneusement la surface et ouvrez les pores, de préférence par des méthodes mécaniques classiques. Si cela s'avère impossible, traitez la surface avec une solution d'acide chlorhydrique diluée à 10-15 % (rincez abondamment à l'eau si vous utilisez de l'acide chlorhydrique et laissez sécher).

Appliquez la première couche de DECOKRIL RAPID comme primaire et laissez sécher 24 heures avant d'appliquer les couches suivantes.






Laissez le produit durcir pendant au moins une semaine avant de remplir la piscine ou de mouiller la surface.

Surfaces peintes :

Enlevez toute la vieille peinture, de préférence à l'aide de moyens mécaniques.

Procédez comme pour les surfaces non peintes.

En général, il est recommandé :

-  Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-  N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
-  Bien mélanger le produit avant son utilisation.
-  En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer la peinture.
-  En présence de salpêtre (efflorescence de sel) :
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant de commencer à peindre.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

RÉNOVATEUR DE BORDS DE PISCINES



PRÉSENTATION

Récipients métalliques : 750 ml ; 4 L

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en température comprise entre 5 °C et 35 °C ; protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournissent pas de garantie.

Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité. www.decolor.com

Contrôle de qualité : ce contrôle est réalisé suivant un système de gestion de qualité certifié ISO 9001 et environnemental ISO 14001.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>