

INFORMATION TECHNIQUE









SUPREM 3-1



DESCRIPTION

Peinture sous-couche et finition à l'eau, isolante des taches et sans odeurs, ce qui permet de minimiser le temps entre l'application et l'utilisation des zones peintes comme des bars, bureaux, cuisines, salles de bains, hôtels, bâtiments publics, etc.

Caractéristiques :

-  Exempte de solvants.
-  Excellente adhérence.
-  Haut pouvoir couvrant.
-  Isole et couvre les taches de nicotine, fumée, graisse, tanins, marqueurs, etc.
-  Excellent nivellement et brossage.
-  Respectueux avec l'environnement.
-  Sans odeur.
-  Intérieur – Extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature	Résine cationique.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Satinée. 60°: 35-45 GU Mate. 85°: < 2 GU	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	Satinée 52 % Mate 65 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	Satinée 41 % Mate 50 %	UNE 48090
Viscosité	105 – 110 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	Satinée 1.20 – 1.30 kg/l (23 ± 2 °C) Mate 1.35 – 1.45 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	5.0 – 7.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendement théorique	10 m ² /l. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₂ (Moyenne)	UNE-EN ISO 7783-2
Taux de transmission de l'eau liquide	W ₃ (Faible)	UNE-EN 1062-3
Séchage	30 – 60 minutes.	UNE 48301
Repeindre	4 – 6 heures.	
Solvant	Eau.	
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>

INFORMATION TECHNIQUE**SUPREM 3-1**

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/g): 30 g/l (2010). Contient max. COV : 0 g/l

APPLICATION

Décoration et protection des surfaces telles que les métaux non ferreux, bois, plâtre, maçonnerie en général, etc. tant aux intérieurs comme aux extérieurs, où nous voulons une grande dureté, la résistance à l'abrasion et la résistance aux produits d'entretien ménager. Isolant des taches de nicotine, graisse, fumée, etc. Idéal pour les bars, bureaux, hôtels, cuisines, salles de bains, etc. Respectueux avec l'environnement et sans odeur.

MODE D'EMPLOI

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles : Eau.

Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

- Plâtre, ciment et de chaux : Appliquer deux couches de SUPREM 3-1 comme finition diluée 50% avec de l'eau.
- Fer, acier : Imprimer avec IMPRESSION POLYVALENTE AQUA. Appliquer deux couches de SUPREM 3-1 comme finition diluée 5% avec de l'eau.
- Non ferreux : Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc. Appliquer deux couches de SUPREM 3-1 comme finition diluée 5% avec de l'eau.
- Bois : Appliquer deux couches de SUPREM 3-1 comme finition diluée 5% avec de l'eau.
- Maçonnerie extérieure : Appliquer 3 couches de SUPREM 3-1 comme finition diluée 5% avec de l'eau.
- PVC et plastiques : Ponçage préalable avant d'appliquer le produit afin de faciliter l'adhérence. Appliquez ensuite deux couches sans dilution. Il est recommandé de faire un test d'adhérence tenant compte des différents types de plastiques existants sur le marché.

En général, il est recommandé :

- ✚ Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
- ✚ N'est pas conseillé son application en plein soleil ou à des températures élevées.
- ✚ Bien mélanger le produit avant son utilisation.
- ✚ En cas de contamination par moisissures ou algues :
 - Laver avec une solution d'eau et de javel à 10%.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer la peinture.
 - Utilisez des produits avec protection ANTI-MOISSISURE.
- ✚ En présence de salpêtre (efflorescence de sel):
 - Brosser et laver avec de l'acide chlorhydrique diluée à 10% avec d'eau.
 - Rincer à l'eau.
 - Laisser sécher complètement avant commencer à peindre.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

SUPREM 3-1



PRESENTATION

Récipients en plastique de : 4 L ; 14 L

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine, sous abri et en températures comprises entre 5 °C et 35 °C, et protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document servent de guide pour l'utilisateur, mais ne fournies pas de garantie. Pour plus d'informations concernant la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5

02630 La Roda (Albacete) Espagne

Téléphone : +34 967 44 17 14

E-mail : dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>