



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION MICROPOREUSE



DESCRIPTION :

Impression microporeuse de haute qualité pour la préparation des surfaces en bois et de plâtre.

Caractéristiques:

-) Amélioration de l'adhérence et fixation des substrats poudreux.
-) Etanchéité uniforme améliorant la qualité de la finition.
-) Séchage rapide.
-) Facile au ponçage.
-) Extérieur et intérieur.

FICHE TECHNIQUE :

Véhicule fixé	Résines alkydes.	
Couleur	Blanc.	
Luminosité	Mate.	UNE-EN ISO 2813
Solides en poids	81 %	UNE-EN ISO 3251
Solides en volume	65 %	UNE 48090
Viscosité	85 – 95 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Poids spécifique	1.50 – 1.60 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendement théorique	10 – 14 m ² /l et couche. Doivent se considérer les pertes d'application, les irrégularités de surface, etc.	
Épaisseur	70 – 100 microns humides; 45 – 65 microns secs par couche. Appliquer deux couches comme finition.	
Séchage	2 – 3 heures.	UNE 48301
Repeindre	24 heures.	
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.	
Réaction au feu	Classe M-1	UNE 23727
Réaction au feu	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valeur limite de l'UE pour ce produit (cat. A/g): 350 g/l (2010). Contient max. COV: 290 g/l

APPLICATION :

Préparation et étanchéité des surfaces en bois, murs de plâtre et plafonds en plâtre, etc. tant que à l'intérieur qu'à l'extérieur.

MODE D'EMPLOI :

Méthodes d'application: Pinceau, rouleau ou au pistolet.

Solvant et nettoyage d'ustensiles: SOLVANT SYNTHÉTIQUE ET GRAS.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3^a, Parcelles 4 et 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
 Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMATION TECHNIQUE

IMPRESSION MICROPOREUSE



Les surfaces à peindre doivent être sèches et exemptes de poussière, rouille, graisse, etc.

) Surfaces non peintes:

- Bois: Poncer la surface avant d'appliquer l'IMPRESSION MICROPOREUSE. Appliquer l'IMPRESSION MICROPOREUSE sur la surface à traiter et poncer avant l'application du produit de finition.
- Plâtre: Diluer l'IMPRESSION MICROPOREUSE entre 5 – 10% pour améliorer l'étanchéité en profondeur.

Si vous voulez la colorer, vous pouvez utiliser les COLORANTS UNIVERSEL DECOLOR, maximum de 5%.

Il est généralement recommandé:

-) Appliquer entre 5 °C et 35 °C.
-) Déconseillé son application en plein soleil ou à température du support élevé.
-) Bien mélanger le produit avant son utilisation.

PRÉSENTATION :

Récipients métalliques: 0.750 Litres; 4 Litres

STOCKAGE :

24 mois dans son emballage d'origine sous abri, températures entre 5 °C y 35 °C et protéger contre les intempéries.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications à l'utilisateur, mais n'offre pas de garantie. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'environnement, consulter la Fiche de Données Sécurité.

Pinturas Decolor

Zone Industrielle El Salvador Avenue 3ª, Parcelles 4 et 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) Espagne
Téléphone: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>