

INFORMACIÓN TÉCNICA

BARNIZ MARINO



DESCRIPCIÓN

Barniz brillante de alta calidad a partir de resinas sintéticas modificadas uretanadas y productos absorbedores de las radiaciones UV, para la protección de madera en ambientes agresivos.

Características:

- + Excelente nivelación y brochabilidad.
- + Resistente al rallado.
- + Resistente química.
- + Rápido secado.
- + Elevada resistente a la intemperie y a radiaciones ultravioleta. Con filtro UV.
- + Resistente al cuarteo y al amarillamiento.
- + Alta dureza y elasticidad.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Resinas sintéticas modificadas uretanadas.	
Color	Según carta de colores BARNIZ - LASUR.	
Brillo	Brillo. 20°: >75 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	52 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	48 %	UNE 48090
Viscosidad	45 – 55 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	0.85 – 0.95 kg/l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	10 – 14 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	75 – 100 micras húmedas; 36 – 48 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	4 – 6 horas.	UNE 48301
Repintado	12 – 24 horas.	
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 400 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 400 g/l

APLICACIÓN

Decoración y protección de superficies de madera, tanto en interiores como en exteriores, como puertas, persianas, sillas, mesas, etc. especialmente cuando los objetos están sometidos a condiciones severas de humedad o ambientes agresivos. Está especialmente indicado para todo tipo de superficies de madera que estén en contacto continuo con agua o ambientes marinos como por ejemplo embarcaciones.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

BARNIZ MARINO



MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

+ Superficies no pintadas:

- Madera: Aplicar una primera capa diluida al 15-20%. Aplicar las sucesivas capas diluyendo al 5%. Es conveniente ir lijando entre las sucesivas capas para una mayor adherencia. Para obtener la máxima resistencia al exterior, se aconseja dar tres capas.

+ Superficies pintadas:

- Si el barniz está en mal estado, eliminar totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si el barniz está en buenas condiciones, lijar y aplicar el barniz.

Si se desea colorear puede emplearse TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

- + Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- + No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- + Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de: 0.250 L; 0.750 L; 4 L

ALMACENAMIENTO

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>