

INFORMACIÓN TÉCNICA

BARNIZ PARQUET



DESCRIPCIÓN

Barniz poliuretano para suelos de madera de un solo componente con elevada dureza y resistencia química. Resistente a detergentes, alcohol y a la abrasión.

Características:

- + Excelente nivelación y brochabilidad.
- + Resistente al rallado.
- + Resistente química.
- + Rápido secado.
- + Elevada resistente a la intemperie y a radiaciones ultravioleta. Con filtro UV.
- + Alta dureza y elasticidad.
- + Compatible con suelo radiante.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Resinas sintéticas modificadas uretanadas.	
Color	Según carta de colores BARNIZ - LASUR.	
Brillo	Brillo. 20°: >75 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	52 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	48 %	UNE 48090
Viscosidad	45 – 55 KU (23 + 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	0.85 – 0.95 kg/l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	10 – 14 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	4 – 6 horas.	UNE 48301
Repintado	12 – 24 horas.	
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 400 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 400 g/l

APLICACIÓN

Indicado para la decoración y protección de superficies de madera, tanto en interiores como en exteriores, como suelos de parquet, escaleras de madera, suelos, puertas, ventanas, sillas, mesas, etc.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. y sin corrientes de aire.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

BARNIZ PARQUET



Eliminar barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Es necesario eliminar ceras y productos de limpieza que pudieran afectar a la adherencia del producto.

La madera desnuda puede ser teñida con FONDO PROTECTOR según CARTA BARNIZ Y LASUR.

En suelo barnizado o tarima flotante es adecuado lijar suavemente (grano 120) para generar una correcta adherencia.

Aplicar con brocha o rodillo en el sentido de las vetas de la madera.

El suelo se puede pisar pasadas 24 h, pero se debe tener cuidado durante 10 días que es el periodo que el producto necesita para adquirir la máxima dureza.

En general se recomienda:

- ✚ Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- ✚ No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- ✚ Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de: 0.250 L; 0.750 L; 4 L

ALMACENAMIENTO

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>