



INFORMACIÓN TÉCNICA

BARNIZ SINTÉTICO



DESCRIPCIÓN:

Barniz sintético de alta calidad a partir de resinas alquídicas para la protección de maderas en exteriores e interiores.

Características:

-) Ennoblecce la madera natural.
-) Excelente nivelación y brochabilidad.
-) Resistente a la intemperie.
-) Resistente al cuarteo y al amarillamiento.
-) Alta dureza y elasticidad.

DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resinas alquídicas.	
Color	Según carta de colores BARNIZ – LASUR.	
Brillo	Brillo. 20°: >70 GU Satinado. 60°: 40-50 GU Mate. 85°: < 10 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	53 % Brillo 49 % Satinado 46 % Mate	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	50 % Brillo 45 % Satinado 42 % Mate	UNE 48090
Viscosidad	65 – 75 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	0.85 – 0.95 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	12 – 16 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	60 – 80 micras húmedas; 30 – 40 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	4 – 6 horas.	UNE 48301
Repintado	12 – 24 horas.	
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/e): 400 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 400 g/l

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

BARNIZ SINTÉTICO



APLICACIÓN:

Barnizado y teñido de superficies de madera, tanto en interiores como en exteriores, como puertas, persianas, muebles, etc.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

) Superficies no pintadas:

- Madera: Aplicar una primera capa diluida al 15-20%. Aplicar las sucesivas capas diluyendo al 5%. Es conveniente ir lijando entre las sucesivas capas para una mayor adherencia. Para obtener la máxima resistencia al exterior, se aconseja dar tres capas.

) Superficies pintadas:

- Si el barniz está en mal estado, eliminar totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si el barniz está en buenas condiciones, lijar y aplicar el barniz.

Si se desea colorear puede emplearse TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases metálicos de: 0.250 Litros; 0.750 Litros; 4 Litros

ALMACENAMIENTO:

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

BARNIZ SINTÉTICO



INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>