



INFORMACIÓN TÉCNICA

CLIMAT PREMIUM



DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso acrílico para la decoración y protección de toda clase de superficies de albañilería en exteriores. Alta hidrofobicidad en aplicación con lluvia temprana junto con excelente tiempo abierto de aplicación en climas cálidos. Pintura con conservante de película que proporciona una excelente protección contra un amplio espectro de hongos y de algas.

Características:

- ✚ Excelente hidrofobicidad de aplicación con lluvia temprana.
- ✚ Excelente tiempo abierto de aplicación en climas cálidos.
- ✚ Resistente a la intemperie y a la luz solar.
- ✚ Buena flexibilidad.
- ✚ Fungicida – alguicida.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Acrílico.	
Color	Blanco y sistema tintométrico DECO-COLOR.	
Brillo	Mate G ₃ 85° : < = 10 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	71 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	53 %	UNE 48090
Peso específico	1.50 – 1.60 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	8 – 10 m ² /l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Resistencia al frote húmedo	Clase 1	UNE-EN 13300
Permeabilidad al vapor de agua	V ₁ (Alta)	UNE-EN ISO 7783-2
Índice de transmisión agua líquida	W ₃ (Baja)	UNE-EN 1062-3
Clasificación	EN 1062-1 G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀	UNE-EN 1062-1

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 1 g/l

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

CLIMAT PREMIUM



APLICACIÓN

Revestimiento liso acrílico para la decoración y protección de toda clase de superficies de albañilería en exteriores. Alta hidrofobicidad en aplicación con lluvia temprana junto con excelente tiempo abierto de aplicación en climas cálidos. Proporciona a la fachada: durabilidad, repelencia a la suciedad, repelencia al agua, resistencia a la intemperie, evita la aparición de hongos y algas, resistencia a la luz y de los colores, ausencia de tensiones.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente.

Si existe formación de hongos o algas limpiar previamente.

Brocha / Rodillo: En primera capa sin imprimación, o sobre superficies con relieve, diluir máximo con un 5% con agua.

Pistola: Diluir máximo con un 5-10% con agua.

En general se recomienda:

- + Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- + No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- + Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- + En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
- + En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 4 L, 14 L

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

CLIMAT PREMIUM



ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>