

INFORMACIÓN TÉCNICA**DECO-QUARTZ****DESCRIPCIÓN**

DECO-QUARTZ es un revoque monocapa para mosaicos al exterior para la impermeabilización y decoración de fachadas, formulado a base de resinas acrílicas y cuarzo coloreado.

- + Excelente durabilidad al exterior.
- + Hidrofugo e impermeable al agua de lluvia.
- + Buena resistencia mecánica.
- + Resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.
- + Pigmentos estables y resistentes a la luz.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Acrílico.	
Color	Carta de colores DECO-QUARTZ. Pedido mínimo 300 kg. por color.	
Sólidos en peso	88 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	76 %	UNE 48090
Peso específico	2.00 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.5 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	3 – 5 kg/m ² . Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Granulometría	0,7 – 1,3 mm	
Secado al tacto	2 – 4 horas.	UNE 48301
Repintado	6 – 8 horas.	
Disolvente	Agua.	
Permeabilidad al vapor de agua	V ₂ (Media)	UNE-EN ISO 7783-2
Índice de transmisión agua líquida	W ₂ (Media)	UNE-EN 1062-3
Clasificación	EN 1062-1 G ₃ E ₅ S ₃ V ₂ W ₂ A ₁ C ₀	UNE-EN 1062-1

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 5 g/l

APLICACIÓN

DECO-QUARTZ es un revoque monocapa para mosaicos al exterior para la impermeabilización y decoración de fachadas.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Llana o espátula.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-QUARTZ



Limpieza de utensilios: Agua.

Relación de mezcla: Componente (A): 4 parte en peso
 Componente (B): 1 parte en peso

1. Preparación del soporte

Se puede usar sobre cualquier tipo de soporte, superficies pintadas, yesos, cemento, etc.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

2. Preparación del producto

Homogeneizar perfectamente la mezcla del producto (A+B) antes de su utilización con un agitador mecánico.

3. Aplicación

Extender el producto con llana de forma uniforme y compacta, con movimientos de abajo hacia arriba extendiendo una capa de espesor igual al tamaño de grano del producto.

En general se recomienda:

- + Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- + No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- + Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- + En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
- + En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 20 kg (A) + 5 kg (B)

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-QUARTZ



INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>