




INFORMACIÓN TÉCNICA**DECO-UNION****DESCRIPCIÓN**

DECO-UNION es una imprimación de adherencia para morteros cementosos y yesos con tiempo abierto prolongado. Excelente penetración en el soporte prolongando el tiempo abierto durante más de 24 horas después de su aplicación. Evita la rápida eliminación del agua del mortero/yeso permitiendo un correcto fraguado, y asegurando una buena adherencia entre capas.

Características:

-  Excelente adherencia sobre soportes de albañilería en general (hormigón, morteros, fibrocemento, ladrillo, yeso, escayola, etc.)
-  Listo para su uso.
-  Respetuoso con el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Resinas acrílicas especiales.	
Color	Blanco.	
Sólidos en peso	40 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	38 %	UNE 48090
Peso específico	0.95 – 1.05 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	7.0 – 8.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	0.150 – 0.200 kg/m ² . Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, absorción del soporte, etc.	
Disolvente	Agua.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 0 g/l

APLICACIÓN

Imprimación de adherencia para morteros cementosos y yesos con tiempo abierto prolongado durante más de 24 horas después de su aplicación. Su utilización, permite realizar con seguridad uniones entre las diferentes capas de hormigón, yeso, etc. nuevos en trabajos de soleado, recrecido, enfoscado, tabique con pilar, etc.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECO-UNION








Las superficies deberán estar consolidadas, secas y limpias de polvo, óxido, grasas, restos de desencofrantes, etc.

Aplicar capas hasta un rendimiento de 0.150 – 0.200 Kg./m² sin dilución.

Transcurridos 45 minutos de su aplicación, se puede realizar la aplicación del mortero o yeso sobre la imprimación hasta unas 48 horas después.

En superficies no porosas (algunos metales, plásticos, cementos muy pulidos, etc.) se debe aplicar previamente imprimación.

En general se recomienda:

-  Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-  Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-  No es recomendable aplicar a temperaturas del soporte elevadas.
-  No es recomendable aplicar sobre superficies con humedad permanente.
-  No es recomendable que se manche mucho de polvo, pues pierde parte de su capacidad adherente.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 1 L; 5 L; 20 L

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>