

INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOFIX



DESCRIPCIÓN

Imprimación acrílica de partícula fina, con buen poder de fijación y penetración en sustratos porosos, como por ejemplo yeso, revoques, ladrillo, hormigón, etc. Evita la erosión prolongando la vida del pavimento.

Características:

- ✚ Excelente adherencia sobre los sustratos porosos.
- ✚ Gran poder de penetración en sustratos porosos.
- ✚ Alto poder consolidante de los fondos pulverulentos.
- ✚ Excelente efecto barrera de las eflorescencias de los sustratos (anti-eflorescencias).
- ✚ Uniforma la absorción del sustrato.
- ✚ Resistente al agua y a la intemperie.
- ✚ Resistente a los álcalis de los sustratos.
- ✚ Exterior e interior.
- ✚ Producto listo al uso – No diluir.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Resina acrílica.	
Color	Incoloro.	
Sólidos en peso	13 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	11 %	UNE 48090
Peso específico	0.80 – 0.90 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	25 – 30 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	15 – 30 minutos.	UNE 48301
Repintado	12 – 24 horas.	
Disolvente	Hidrocarburos aromáticos.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 750 g/l

APLICACIÓN

Fijador penetrante sobre sustratos porosos mejorando la adherencia de las capas posteriores de pintura y uniformando la absorción del sustrato tanto en interiores como en exteriores. Barniz transparente para la protección y sellado de superficies de cemento, hormigón, ladrillo, etc. Evita la erosión prolongando la vida del pavimento.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOFIX



MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Limpieza de utensilios: DISOLVENTE ACRÍLICO.

Producto listo al uso – No diluir.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

Superficies no pintadas:

- Yeso “muerto” o pulverulento, cemento, albañilería en general: Fijar la superficie a pintar con DECOFIX. Una vez que esté bien seco aplicar el recubrimiento que se desee como acabado.
- Cemento, hormigón: El hormigón primeramente debe estar fraguado para lo cual debe haber transcurrido 1 mes desde su aplicación. Tratar la superficie con sulfumán (ácido clorhídrico) diluido 10 – 15% para neutralizar la alcalinidad del cemento, a continuación lavar y dejar secar. Aplicar una primera capa de DECOFIX. Transcurridas 24 horas aplicar dos capas de acabado.

Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y fijar la superficie a pintar con DECOFIX. Una vez que esté bien seco aplicar el recubrimiento que se desee como acabado.

En general se recomienda:

- ✚ Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- ✚ No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- ✚ Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- ✚ En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
- ✚ En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de: 1 L; 5 L; 20 L

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOFIX



ALMACENAMIENTO

24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>