



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DECOKRIL HIDROFUGANTE W



#### DESCRIPCIÓN

Líquido transparente hidrófugo en base acuosa para proteger los paramentos exteriores, limitando de manera duradera la penetración del agua sin modificar el aspecto del soporte. Se puede aplicar sobre hormigón, mortero, ladrillo, piedra natural, fibrocemento, etc.

Características:

- + Disminuye la formación de eflorescencias, hongos y algas, etc.
- + Transpirable.
- + Impermeable.
- + No modifica las condiciones estéticas del paramento.
- + Respetuoso con el medio ambiente.
- + Inodoro.
- + Listo para su empleo.

#### DATOS TÉCNICOS

Composición	Emulsión al agua de silanos y siloxanos.	
Aspecto	Líquido blanco lechoso	
Peso específico	0.95 – 1.05 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico	6 – 8 m <sup>2</sup> /l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	3 – 4 horas.	
Disolvente	Agua.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 0 g/l

#### APLICACIÓN

Líquido transparente hidrófugo en base acuosa para fachadas y protegerlas de manera duradera frente la penetración del agua, sin modificar el aspecto del soporte. Se puede aplicar sobre hormigón, mortero, ladrillo, piedra natural, fibrocemento, etc. Disminuye la formación de eflorescencias, hongos y algas, etc.

#### MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, eflorescencias, etc.

Una vez aplicado el producto, no le debe afectar la lluvia durante un periodo de 2 a 3 horas.

#### Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DECOKRIL HIDROFUGANTE W



Emplear el producto sin dilución impregnando todo el soporte.

Tras una lluvia esperar por lo menos 24 horas o en caso de limpieza con agua a presión esperar 72 horas.

En general se recomienda:

- ✚ Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- ✚ No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- ✚ Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- ✚ Probar el producto, antes de la aplicación completa del mismo.

#### PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 750 ml; 5 L; 10 L

#### ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario, pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

---

#### Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>