

INFORMACIÓN TÉCNICA









DECOKRIL RAPID



DESCRIPCIÓN

Imprimación pigmentada en base acuosa para todos los tipos de sustratos de mampostería. Adecuado incluso sobre hormigón fresco y morteros.

Características:

-  Excelente adherencia al hormigón.
-  Excelente resistencia a álcalis y eflorescencias.
-  Excelente resistencia al agua.
-  Buena resistencia a los rayos UV.
-  Exterior e interior.
-  Respetuoso con el medio ambiente.
-  Sin disolventes.
-  Producto listo al uso – No diluir.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Resina acrílica.	
Color	Blanco.	
Peso específico	1.30 – 1.40 kg/l (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 + 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	10 – 12 m ² /l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	4 horas.	
Disolvente	Agua.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 0 g/l

APLICACIÓN

Imprimación para hormigón fresco («verde») o mortero, mejorando la adherencia de las capas posteriores con alta resistencia a los álcalis y las eflorescencias tanto en interiores como exteriores. Producto idóneo como sellador impermeabilizante de sótanos e imprimación para fibrocemento.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Limpieza de utensilios: Agua.

Producto listo al uso – No diluir.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>

INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOKRIL RAPID



Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.






 Superficies no pintadas:

- Yeso “muerto” o pulverulento, cemento, albañilería en general: Fijar la superficie a pintar con DECOKRIL RAPID. Una vez que esté bien seco aplicar el recubrimiento que se desee como acabado.

 Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y fijar la superficie a pintar con DECOKRIL RAPID. Una vez que esté bien seco aplicar el recubrimiento que se desee como acabado.

En general se recomienda:

-  Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-  No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-  Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-  En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
 - Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
-  En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 750 ml; 5 L; 10 L

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>