



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOPLAST ANTI-FISURAS



DESCRIPCIÓN:

Masilla elástica impermeabilizante al agua con fibras para el tratamiento específico de grietas y fisuras.

Características:

-) Elástico e impermeable.
-) Excelente tiempo abierto.
-) Fácil aplicación.
-) Gran dureza y adherencia.
-) Gran poder de relleno.
-) Uso en interior - exterior.

DATOS TÉCNICOS:

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| Color | Blanco. | |
| Peso específico | 1.60 – 1.70 Kg./l (23 ± 2 °C) | UNE-EN ISO 2811-1 |
| pH | > 8.5 (23 ± 2 °C) | UNE-EN ISO 787-9 |
| Rendimiento teórico | 1.70 – 1.80 Kg./m ² /1 mm. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc. | |
| Reacción al fuego | A2 - s1 - d0 Combustible. | UNE-EN 13501-1:2007 |
| Secado | Capa de 1 mm: 6 – 8 horas | UNE 48301 |
| Repintado | 24 horas | |
| Disolvente | Agua. | |

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 35 g/l

APLICACIÓN:

Masilla lista al uso especial para reparación de grietas, sellado de juntas, relleno de agujeros.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Llana o espátula.

Limpieza de utensilios: Agua.

Producto listo al uso.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

Sanear las fisuras o grietas antes de enmasillar eliminando polvo, productos extraños mal adheridos o en mal estado u otros elementos indeseables en el soporte mediante cepillo o brocha.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
 Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
 Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
 E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOPLAST ANTI-FISURAS



Antes de enmasillar imprimir con la imprimación adecuada.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 1 Kg.; 5 Kg.

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54
E-mail: dptotecnico@decolor.com <http://www.decolor.com>