



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOPLAST



DESCRIPCIÓN

Masilla lista al uso especial para tapar agujeros o grietas y reparar cualquier tipo de irregularidades.

Características:

- + Excelente tiempo abierto.
- + Fácil aplicación y excelente lijado.
- + Gran dureza y adherencia.
- + Gran poder de relleno.
- + Uso en interior - exterior.

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Color | Blanco. | |
| Peso específico | 1.70 – 1.80 kg/l (23 ± 2 °C) | UNE-EN ISO 2811-1 |
| pH | 7.0 – 8.0 (a 23 ± 2 °C) | UNE-EN ISO 787-9 |
| Rendimiento teórico | 1.75 – 1.85 kg/m ² /1 mm. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc. | |
| Reacción al fuego | A2 - s1 - d0 Combustible. | UNE-EN 13501-1:2007 |
| Secado | Capa de 1 mm : 5 – 6 horas Capa de 2 mm : 9 – 10 horas | UNE 48301 |
| Emisiones en el aire interior | Clase A+ | Legislación francesa decreto N° 2011-321 del 23 de marzo de 2011 |
| Disolvente | Agua. | |

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 2.5 g/l

APLICACIÓN

Masilla lista al uso especial para tapar agujeros o grietas y reparar cualquier tipo de irregularidades.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Lana o espátula.

Limpieza de utensilios: Agua.

Producto listo al uso.

Espesor máximo por capa 3 mm.

Las superficies deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOPLAST



En el caso de superficies metálicas, imprimir primero con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE o IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA.

En el caso de superficies de madera, imprimir primero con SELLADORA o SELLADORA AQUA.

En general se recomienda:

- ✚ Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- ✚ No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- ✚ Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 250 ml; 750 ml; 4 L; 20 kg

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>