



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECORTEX RUGOSO PREMIUM



DESCRIPCIÓN:

Revestimiento rugoso acrílico para la protección y decoración de fachadas. Pintura con conservante de película que proporciona una excelente protección contra un amplio espectro de hongos y de algas.

Características:

-) Excelente durabilidad al exterior.
-) Buen poder cubriente y de relleno.
-) Protección y restauración de los morteros monocapa en fachadas.
-) Transpirable e impermeable.
-) Resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.
-) Pigmentos estables y resistentes a la luz.

DATOS TÉCNICOS:

| | | |
|------------------------------------|--|---------------------|
| Vehículo fijo | Copolímero acrílico. | |
| Color | Carta de colores DECORTEX / IMPER-ELAST y sistema tintométrico DECO-COLOR. | |
| Sólidos en peso | 80 % | UNE-EN ISO 3251 |
| Sólidos en volumen | 60 % | UNE 48090 |
| Peso específico | 1.60 – 1.70 kg/l (23 + 2 °C) | UNE-EN ISO 2811-1 |
| pH | 8.0 – 10.0 (23 + 2 °C) | UNE-EN ISO 787-9 |
| Rendimiento teórico | 1 – 2 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc. | |
| Espesor recomendado | 500 – 1000 micras húmedas; 300 – 600 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado. | |
| Secado al tacto | 1 hora. | UNE 48301 |
| Repintado | 4 – 6 horas. | |
| Disolvente | Agua. | |
| Reacción al fuego | Clase M-1 | UNE 23727 |
| Reacción al fuego | Bs1d0 | UNE-EN 13501-1:2007 |
| Permeabilidad al vapor de agua | Clase II (Media) | UNE-EN ISO 7783-2 |
| Índice de transmisión agua líquida | Clase II (Media) | UNE-EN 1062-3 |
| Clasificación | EN 1062-1 G ₃ E ₅ S ₃ V ₂ W ₂ A ₀ C ₀ | UNE-EN 1062-1 |

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 10 g/l

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECORTEX RUGOSO PREMIUM



APLICACIÓN:

Revestimiento rugoso acrílico de gran calidad para la protección y decoración de toda clase de superficies de hormigón, albañilería exterior, restauración de los morteros monocapa en fachadas, etc. Pintura con protección contra hongos y algas.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Rodillo o pistola.
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

) Superficies no pintadas:

- Yeso, cemento y cal: Fijar con DECOKRIL o DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar DECORTEX RUGOSO PREMIUM como acabado.
- Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE DECOLOR o IMPRIMACIÓN POLIVALENTE o IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA. Aplicar DECORTEX RUGOSO PREMIUM como acabado.
- Madera: Imprimir con SELLADORA DECOLOR o SELLADORA AQUA. Aplicar DECORTEX RUGOSO PREMIUM como acabado.
- Yeso "muerto" o pulverulento: Fijar con DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar DECORTEX RUGOSO PREMIUM como acabado.

) Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar dos capas de DECORTEX RUGOSO PREMIUM como acabado. Para una mayor consistencia y durabilidad del recubrimiento aconsejamos imprimir previamente el soporte con DECOKRIL PENETRANTE.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

-) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-) En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

DECORTEX RUGOSO PREMIUM



- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
-) En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 14 L

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>