



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### IBIZA DECORATIVA COSTA

#### DESCRIPCIÓN:

Pintura metalizada al agua de máximas prestaciones y con alto contenido en pigmentos metalizados que permite con una sencilla aplicación conseguir innumerables efectos innovadores con acabados de alta calidad.

#### Características:

- ) Rápido secado.
- ) Excelente nivelación y brochabilidad.
- ) Muy lavable, gran dureza, resistencia al rayado y a los golpes.
- ) Resistente al blocking.
- ) Exteriores e interiores.
- ) Excelente durabilidad al exterior.
- ) Sin olor.
- ) Respetuoso con el medio ambiente.

#### DATOS TÉCNICOS:

Vehículo fijo	Resinas acrílicas.	
Color	Oro, Plata, Blanco.	
Peso específico	1.00 – 1.10 Kg./l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 8.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	12 – 16 m <sup>2</sup> /l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	2 horas.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/k): 100 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 5 g/l

#### APLICACIÓN:

Pintura metalizada al agua de máximas prestaciones y con alto contenido en pigmentos metalizados. Producto de máxima lavabilidad, dureza y adherencia. Ideal para cocinas y baños, zonas de paso, exteriores, cualquier superficie metálica, madera, etc.

#### MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo, pistola, paletina, esponja, espátula.  
Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España  
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### **IBIZA DECORATIVA COSTA**

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

#### **1. Preparación del soporte**

- Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA.
- Yeso, cemento: Imprimir con DECOKRIL PENETRANTE.
- Madera: Imprimir con SELLADORA AQUA.

#### **2. Aplicación**

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

- ) Con pistola airless: Diluir con un máximo del 10% de agua y aplicar con boquilla fina.
- ) Con rodillo de esmaltar: Aplicar 2 capas en cruz repetidamente para disimular los trazos de rodillo.
- ) Con paletina o spalter: Aplicar con giros de muñeca.
- ) Con esponja o espátula: Aplicar directamente con esponja o espátula sobre cualquier tipo de superficie lisa, rugosa o texturada.

En general se recomienda:

- ) Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- ) No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- ) Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

#### **PRESENTACIÓN:**

Envases de plástico de: 1 L.

#### **ALMACENAMIENTO:**

12-24 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

#### **INFORMACIÓN ADICIONAL:**

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

---

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5  
Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España  
Teléfono: +34 967 44 17 14 Fax: +34 967 44 33 54  
E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com) <http://www.decolor.com>