

INFORMACIÓN TÉCNICA

IMPRIMACIÓN SUELOS AQUA



DESCRIPCIÓN

Imprimación en base acuosa de interiores y exteriores, para facilitar la adherencia de las capas posteriores sobre cemento, hormigón, vidrio, azulejo, terrazo vitrificado, etc.

Características:

- + Excelente adherencia sobre sustratos cemento, hormigón, vidrio, azulejo, terrazo vitrificado, etc.
- + Iguala la absorción del soporte y maximiza la adherencia.
- + Gran resistente al agua y a la intemperie. No amarillea.
- + Un solo componente.
- + Secado rápido.
- + Exterior e interior.
- + Respetuoso con el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Resina acrílica.	
Color	Incoloro.	
Brillo	-	
Sólidos en peso	31 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	29 %	UNE 48090
Viscosidad	50 – 60 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	0.95 – 1.05 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 7.0 (a 23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	10 – 14 m ² /l. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 40 g/l

APLICACIÓN

Imprimación en base acuosa, para facilitar la adherencia de las capas posteriores sobre sustratos como cemento, hormigón, vidrio, azulejo, terrazo vitrificado, etc. tanto en interiores como en exteriores. Como imprimación y sellado de soportes de hormigón o cemento, previo a la aplicación de recubrimientos de suelos.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>

INFORMACIÓN TÉCNICA

IMPRIMACIÓN SUELOS AQUA



MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

PRODUCTO LISO AL USO.








Superficies no pintadas:

- Vidrio, azulejo, baldosas vitrificadas, etc.: Aplicar IMPRIMACION SUELOS AQUA sin diluir. En superficies vitrificadas o con escaso poro se recomienda hacer una prueba de adherencia.
- Cemento, hormigón: El hormigón primeramente debe estar fraguado para lo cual debe haber transcurrido 1 mes desde su aplicación. Tratar la superficie con sulfamán (ácido clorhídrico) diluido 10 – 15% para neutralizar la alcalinidad del cemento, a continuación lavar y dejar secar. Aplicar IMPRIMACION SUELOS AQUA sin diluir.

Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lijar y aplicar IMPRIMACION SUELOS AQUA sin diluir.

En general se recomienda:

-  Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-  La humedad relativa < 80%.
-  La humedad del soporte < 5%.
-  El soporte deberá estar a temperatura 3 °C superior al punto de rocío.
-  Aplicar sólo sobre superficies limpias y secas y con una temperatura por encima del punto de rocío para evitar condensaciones/humedades.
-  No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-  Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 4 L; 15 L

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5
02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA IMPRIMACIÓN SUELOS AQUA



INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>