

## INFORMACIÓN TÉCNICA








### DECO-TEJAS



#### DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica de alta calidad y gran resistencia al exterior especialmente indicada para la protección y decoración de tejas y sustratos de cemento al exterior, mejorando el aspecto final, evitando la aparición de eflorescencias y aumentando su impermeabilidad. Pintura con conservante de película que proporciona una excelente protección contra un amplio espectro de hongos y de algas.

#### Características:

-  Excelente adherencia sobre sustratos de cemento y albañilería en general.
-  Resistente a la erosión y a la intemperie.
-  Sistema de aislamiento y acabado exterior.
-  Gran dureza y resistencia al rayado.
-  Pigmentos estables y resistentes a la luz.
-  Alta resistencia a la alcalinidad y la saponificación.
-  Fungicida – alguicida.

#### DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Resina acrílica.	
Color	Rojo Óxido (RAL 3009), Gris Antracita (RAL 7016), Marrón (RAL 8016), Teja (RAL 8023), Negro (RAL 9005)	
Brillo	Satinado. 60°: 20-25 GU	UNE-EN ISO 2813
Sólidos en peso	59 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	42 %	UNE 48090
Viscosidad	100 – 105 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.30 – 1.40 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	8.0 – 10.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	8 – 10 m <sup>2</sup> /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	100 – 120 micras húmedas; 41 – 50 micras secas por capa. Aplicar 2 capas como acabado.	
Secado al tacto	30 – 60 minutos.	UNE 48301
Repintado	6 – 8 horas.	
Resistencia al agua	A los 7 días.	
Permeabilidad al vapor de agua	V <sub>1</sub> (Alta)	UNE-EN ISO 7783-2
Índice de transmisión agua líquida	W <sub>3</sub> (Baja)	UNE-EN 1062-3
Adherencia por tracción	> 7 N/mm <sup>2</sup> (placa de cemento/7 días a 23 °C/70 µm secas)	UNE-EN ISO 4824
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007
Disolvente	Agua.	

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 45 g/l

#### Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5  
02630 La Roda (Albacete) España  
Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DECO-TEJAS



#### APLICACIÓN

Pintura acrílica especialmente indicada para la protección y decoración de tejas y sustratos de cemento al exterior, mejorando el aspecto final, evitando la aparición de eflorescencias y aumentando su impermeabilidad.



#### MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.






Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc.

Aplicar como imprimación DECOKRIL RAPID.

-  Para ser aplicado por pulverización mezclar 80% de DECO-TEJAS + 20% de agua con agitación mecánica a velocidades lentas para no incorporar aire. Dejar reposar 5 minutos y proceder a la aplicación.
-  Para ser aplicado a rodillo o brocha mezclar 90% de DECO-TEJAS + 10% de agua con agitación mecánica a velocidades lentas para no incorporar aire. Dejar reposar 5 minutos y proceder a la aplicación.

En general se recomienda:

-  Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
-  No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
-  Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
-  En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
  - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
-  En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
  - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
  - Aclarar con agua.
  - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

#### PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 4 L, 15 L

#### Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DECO-TEJAS



#### ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

#### **Pinturas Decolor**

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: [dptotecnico@decolor.com](mailto:dptotecnico@decolor.com)

<http://www.decolor.com>