

INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA MATE CERO-BACT



DESCRIPCIÓN

Pintura con conservante contra el crecimiento de las bacterias, gérmenes, hongos, algas, etc. sobre la película de pintura. Es eficaz en el 99,99% en el control y la proliferación de gérmenes y bacterias sobre la película de pintura. Contiene iones de plata.

Características:

- ✚ Contiene iones de plata.
- ✚ Gran poder cubriente y blancura.
- ✚ Resistente a la intemperie y a la luz solar.
- ✚ Excelente nivelación y brochabilidad.
- ✚ Buena adherencia.
- ✚ Totalmente lavable pasados 15 días de su aplicación.
- ✚ Inodoro, puede usar el espacio pintado justo después.
- ✚ Tendencia a gotear muy reducida.



Disponible certificado según la norma JIS Z 2801

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Copolímero acrílico.	
Color	Blanco.	
Brillo	Mate G4. 85°: ≤ 5	UNE-EN 13300
Sólidos en peso	66 %	UNE-EN ISO 3251
Sólidos en volumen	43 %	UNE 48090
Viscosidad	112 – 118 KU (23 ± 2 °C)	UNE 48076
Peso específico	1.50 – 1.60 kg/l (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 2811-1
pH	> 9.0 (23 ± 2 °C)	UNE-EN ISO 787-9
Rendimiento teórico	8 – 12 m ² /l y capa. Deben considerarse pérdidas de aplicación, irregularidades de la superficie, etc.	
Espesor recomendado	85 – 125 micras húmedas; 37 – 54 micras secas por capa. Aplicar dos capas como acabado.	
Secado al tacto	1 hora.	UNE 48301
Repintado	4 – 6 horas.	
Disolvente	Agua.	
Resistencia al frote húmedo	Clase 1	UNE-EN 13300
Reacción al fuego	Clase M-1	UNE 23727
Reacción al fuego	Bs1d0	UNE-EN 13501-1:2007

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 1 g/l

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA MATE CERO-BACT



APLICACIÓN

Pintura especialmente formulada para ser utilizada en interiores o exteriores, especialmente en:

- ✚ Instalaciones deportivas, habitaciones de piscinas y vestuarios.
- ✚ Mercados, industrias de elaboración de alimentos y almacenes.
- ✚ Los hospitales, salas de operaciones y cirugía.
- ✚ Escuelas, guarderías, parques infantiles.

MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

✚ Superficies no pintadas:

- Yeso, cemento y cal: Fijar con DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de MATE CERO-BACT como acabado diluidas al 5% con agua.
- Hierro, acero: Imprimir con IMPRIMACIÓN POLIVALENTE AQUA. Aplicar dos capas de MATE CERO-BACT como acabado diluidas al 5% con agua.
- Madera: Imprimir con SELLADORA AQUA. Aplicar dos capas de MATE CERO-BACT como acabado diluidas al 5% con agua.
- Yeso "muerto" o pulverulento: Fijar con DECOKRIL PENETRANTE. Aplicar dos capas de MATE CERO-BACT como acabado diluidas al 5% con agua.

✚ Superficies pintadas:

- Si la pintura está en mal estado, eliminarla totalmente y proceder como en superficies no pintadas.
- Si la pintura está en buenas condiciones, lavar y lijar y aplicar MATE CERO-BACT.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR o TINTE UNIVERSAL DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

- ✚ Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- ✚ No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- ✚ Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
- ✚ En caso de contaminación por moho, hongos o algas:
 - Lavar con una solución de agua y lejía al 10 %.
 - Aclarar con agua.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>



INFORMACIÓN TÉCNICA

PINTURA MATE CERO-BACT



- Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.
- Utilizar productos con protección ANTIMOHO.
- + En caso de presencia de salitre (eflorescencias salinas):
 - Cepillar y lavar con ácido clorhídrico diluido al 10% con agua.
 - Aclarar con agua.
 - Dejar secar completamente antes de empezar a pintar.

PRESENTACIÓN

Envases de plástico de: 4 L; 14 L

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

Pinturas Decolor

Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

02630 La Roda (Albacete) España

Teléfono: +34 967 44 17 14

E-mail: dptotecnico@decolor.com

<http://www.decolor.com>